

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO PARA YESO
DEFINICIÓN TÉCNICA	SELLADOR DE ACETATO DE POLIVINILO BASE AGUA

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Util como base para pastas de Yeso en superficies de concreto, previamente preparadas .</i> <i>Incrementa la adherencia de las pastas de Yeso</i>
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Excelente adherencia a superficies de concreto</i>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad 1.045 +- 0.03 Kg/lt Viscosidad Stormer a 25°C..... 85 – 95 UK pH 4 – 5 % Sólidos en Peso 28.50 +- 1 % % Sólidos en Vol. 25.50 +- 1% Espesor húmedo Recomendado en mils..... N / A Espesor seco Recomendado en mils..... N / A Secado al Tacto..... 30 minutos. Color Rojo Repintado 12 hrs. Máximo. Reductor..... Agua Limpia. Dilución Partes en Volumen Recomendada Superficies Lisas 1:1 (Agua:Sellador) Dilución Partes en Volumen Recomendada Superficies Porosas.... 1:1 (Agua:Sellador) Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) N / A Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) N / A
---	---

COMPOSICION	<i>Homopolímero Vinil - Acetato, Aditivos y Agua.</i>
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo.</i>
ACABADOS	<i>Pastas de Yeso</i>

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y cualquier resto de pintura en mal estado.
- En el caso de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o lana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 3 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, deje secar mínimo de un día para otro.
- Cuando el muro presente exceso de humedad:
Evitar la fuente de humedad, Dejar secar perfectamente, Siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, Aplique sellador contra álcalis VS-2050 solo para sellar, Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).

APLICACIÓN:

- Agite perfectamente hasta homogenizar
- Diluya con agua limpia en proporción 1:1 y homogenice nuevamente.
- Aplique 1 mano como base
- Aplique las pasta de Yesol, una vez que la aplicación haya secado al tacto
- No deje pasar mas de 12 hrs antes de aplicar la pasta de Yeso, si esto sucede, aplique una segunda mano.

PRECAUCIONES:

- Si requiere tratamiento para alcalinidad deberá tener mucho cuidado con el manejo del ácido, use equipo de protección personal
- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.