

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO PARA PASTA TEXTURIZADA
DEFINICIÓN TÉCNICA	ADHESIVO ESTIRENO ACRILICO PARA TEXTURIZADO

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Adhesivo diseñado para ser usado con Pastas Texturizadas</i>
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Excelente adherencia a superficies de concreto</i>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad 1.024 +- 0.03 Kg/lt Viscosidad Stormer a 25°C..... 50 – 60 UK pH 7 – 8 % Sólidos en Peso 38.00 +- 1 % % Sólidos en Vol. 36.50 +- 1% Espesor húmedo Recomendado en mils..... N / A Espesor seco Recomendado en mils..... N / A Secado al Tacto..... 30 minutos. Color Blanco (Transparente al secar) Repintado N / A Reductor..... Agua Limpia. Dilución Partes en Volumen Recomendada Superficies Lisas 1:1 (Agua:Sellador) Dilución Partes en Volumen Recomendada Superficies Porosas.... 1:1 (Agua:Sellador) Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) N / A Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) N / A
---	--

COMPOSICION	<i>Resina Estireno – Acrílica, Aditivos y Agua.</i>
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo.</i>
ACABADOS	<i>Pastas Texturizadas</i>

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y cualquier resto de pintura en mal estado.
- En el caso de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 3 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, deje secar mínimo de un día para otro.
- Cuando el muro presente exceso de humedad:
Evitar la fuente de humedad, Dejar secar perfectamente, Siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, Aplique sellador contra álcalis VS-2050, Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).

APLICACIÓN:

- Agite perfectamente hasta homogenizar
- Si se utiliza como base adherente, diluya 3 partes de agua por 1 de IT-0333 Adhesivo Para Pasta Texturizada y aplique una mano como base, la pasta se puede aplicar sobre ésta base cuando la misma haya secado al tacto.
- Para utilizar directo con Pasta Texturizada, mezcle hasta 1 litro de IT-0333 Adhesivo Para Pasta Texturizada por cubeta de Pasta Texturizada.

PRECAUCIONES:

- Si requiere tratamiento para alcalinidad deberá tener mucho cuidado con el manejo del ácido, use equipo de protección personal
- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.