

NOMBRE DEL PRODUCTO	TEXTURIZADO GRANO MEDIO BLANCO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	PASTA ACRILICA GRANO MEDIANO	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Formulada para uso en todo tipo de interiores, y útil en exteriores. Adhiere sobre yeso, tabique, tablaroca, concreto, aplanado, mampostería y madera. Ideal para comedores, salas, recámaras, oficinas en general, hoteles, hospitales y restaurantes.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Posee una gran resistencia al impacto y la abrasión. Acabado elastico que previene la aparición de fisuras en el sustrato además de hacerla 100% lavable</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad Aspecto físico pH % Sólidos en Peso % Sólidos en Vol. Secado al Tacto Secado Duro Secado Para imprimir Dibujo después de aplicar Reductor Toxicidad.....	1.88 +- 0.03 Kg/lt Pasta Homogénea. 8 - 9 83.00 +- 1 % 67.86 +- 1% 4 hrs. máximo 24 hrs. 5 – 10 minutos. Agua Limpia 5% máx. No tóxico. Libre de plomo, mercurio y metales pesados.
COMPOSICION	<i>Resina Acrílicas 100%, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Agua.</i>	
APLICACIÓN	<i>Rodillo, llana, Cuchara, Flota y Tiroleta.</i>	
OTROS GRANOS DE ACABADO	<i>Texturizado Grano Fino Blanco Clave IT-3120</i>	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y cualquier resto de pintura en mal estado.
- En el caso de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 3 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, deje secar mínimo de un día para otro.
- Cuando el muro presente exceso de humedad:
Evitar la fuente de humedad, Dejar secar perfectamente, Siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, Aplique sellador contra álcalis VS-2050 , Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).

APLICACIÓN:

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y todo material suelto.
- En caso de superficies nuevas o muy absorbentes se recomienda la aplicación de sellador.
- Aplicar con llana, rodillo o tiroleta diluya con 5% de agua máximo, " Es importante aclarar que la dilución se hará sí y solo sí se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente", " No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente ".
- Dejar orear entre 5 y 10 minutos.
- Imprimir el dibujo o acabado deseado utilizando tabla húmeda, llana metálica, de plástico o con figuras, cepillo de alambre, rodillo de felpa o figuras, o duya de plástico para acabados goteados.
- Después de 24 hrs. puede aplicar cualquier pintura de nuestra extensa variedad de productos Pintu Sayer.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 7°C.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente de pintura, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.