



by Pintu Sayer

YS-0040

hoja técnica

	T-REX BLANCO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	T - Rex es un adhesivo - sellador de un componente formulado con polyether de máxima adherencia. Producto creado para una amplia gama de sustratos y aplicaciones.	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	- Sellado de uniones de piso (transitable) - Sellado alrededor de bañeras y duchas - Pegar accesorios de baño - Vinculación estructural en construcciones vibrando - Unir articulaciones en la fabricación de muebles de chapa metálica - Sellado para la mayoría de las necesidades de reparación en casa	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	- Excelente adherencia en sustratos poroso y no poroso - Fácil de aplicar y terminar - Resistencia a los rayos UV - Se puede pintar con cualquier pintura base agua - Libre de agua, isocianatos, solventes y ácidos - Resistente a gran cantidad de químicos - De acuerdo con nuestros conocimientos nunca observamos que se manche sobre superficies porosas como concreto o piedras naturales.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		METODO
Base		Silyl polyether de fusión
Ecurrimiento		No escurre hasta 48.8°C
Sistema de curado		Reacciona con la humedad del medio ambiente
Tiempo de secado al tacto		24 Hrs.
Tiempo de curado		24-48 hrs. 1/4 " diámetro medido
Dureza Shore A		50 +- 5 Shore A
% No volátiles		95 %
Resistencia a temperatura		-40°C hasta 90°C
Tensión		400 psi
Elongación		500 %
Movimiento total de la junta		+ / - 25 %
Cambio de color		Pasa
Intemperismo artificial		Pasa
Caducidad		12 meses
TYPE OF APPLICATION	Con pistola para calafatear	



by Pintu Sayer

YS-0040

hoja técnica

SUPERFICIES:

Todo tipo de superficies en la construcción, la mayoría de los metales, Poliésteres y muchos plásticos. No apropiado para PE, PP, PTFE, ABS o PMMA.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Deberá estar limpio, seco, libre del polvo y grasa para lograr la adherencia máxima del producto

RESISTENCIA QUIMICA

Buena resistencia química al agua, solventes alifáticos, aceites minerales, grasa, ácidos inorgánicos diluidos, y álcalis
Pobre resistencia a solventes aromáticos, ácidos concentrados, y productos clorados

APLICACION:

Método: Pistola para Calafateo
Limpieza: Con TS-1020 inmediatamente después de su uso
Acabado: Con agua jabonosa antes de la formación de piel
Temperatura de aplicación: de 5°C hasta 35°C

TAMAÑO DE JUNTAS

La profundidad mínima: 5 mm. (juntas)
- Juntas de 12 milímetros o menos: la profundidad = el ancho
- juntas de más de 12 mm.: 2 x la profundidad = el ancho

PRESENTACION:

Cartucho plástico de 290 ml.
Color Blanco
Almacenar en un lugar fresco y seco
Almacenar con temperaturas elevadas reduce el tiempo de vida
Caducidad 12 meses

PRUEBA PRELIMINAR PARA LA ADHERENCIA:

Hacer pruebas de adherencia siguiendo el método de preparación de superficie evita problemas de campo potenciales.

Manténgase lejos del alcance de niños.

Evitar Contacto con la piel y ocular. En el contacto, el sellador podía causar Irritación para piel y ojos. En caso del contacto ocular, lave los ojos con el agua tibia durante 15 minutos, y llamar a un médico.

Para el contacto de piel, retire sellador con una toalla de papel.

Si es ingerido, no produzca el vómito, llame a un médico.

El T Rex es fabricado para el uso profesional solamente.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

FAMILY: Selladores

VERSION: 15/06/07

IMPRESSION: 15/06/07