

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE RESISTENTE A LA GASOLINA
DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Puede ser aplicado sobre superficies metálicas donde haya derrame de gasolina (bombas de gasolina)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Esmalte alquidálico anticorrosivo para exteriores, de alta calidad con muy buena retención del color y brillo, excelente poder cubriente, de fácil aplicación, con buena nivelación, buena flexibilidad, resistencia a la corrosión y a la gasolina.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad	1.20 – 1.24 Kg/lit
	Viscosidad CF #4 a 25°C	50 - 55 seg
	Brillo a 60°	85 - 90
	% Sólidos en Peso	68.80 +- 1%
	% Sólidos en Vol.	49.3 +- 1%
	Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa)	2 – 3 mils
	Espesor seco Recomendado en mils (por capa)	1 – 1.5 mils
	Secado al Polvo (a 1 mils de espesor)	15 - 20 min
	Secado al Tacto (a 1 mils de espesor)	3 – 4 hrs
	Secado al manejo (a 1 mils de espesor)	> 24 hrs
	Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)	18 – 20 m2/lit
	Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)	12 – 14 m2 /lit
	Diluyente.....	D-0300 Solvencote (10 – 30%)
	Caducidad del Producto	2 años

COMPOSICION	<i>Resina Alquidálica modificada, Pigmentos, Cargas, Aditivos e Hidrocarburos Aromáticos.</i>
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>
ACABADOS	<i>n/a</i>

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- La superficie a pintar deberá estar limpia y libre de grasa, polvo o aceite.
- Si cuenta con pintura vieja la superficie a pintar, se deberá eliminar totalmente con espátula, rodillo de alambre o **RemoveLack**.
- Para óptimos resultados aplicar previamente un primer anticorrosivo **Primer 100** en la superficie a pintar.

APLICACIÓN:

- Puede aplicarse a brocha y/o spray. Agite el producto hasta homogeneizar.
- Si su aplicación es con brocha recomendamos manos cruzadas, puede diluir de un 15 a 20% con D-0300 Solvencote. Para aplicación con pistola de aire, agregue de un 20 a 30%; verifique que la presión sea de 40 lb/pulg2 y utilice una abertura de boquilla de 3,0 mm.
- Después de la primera mano, deje secar aprox. 4 hrs. (secado al tacto), para aplicar otra mano.
- Durante su aplicación y secado puede desprender vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de maracarillas, goggles y guantes así como aplicarlo en lugares con buena ventilación.

RECOMENDACIONES:

- No mezclar este esmalte con otro tipo de producto, ya que puede dañar sus propiedades y su rendimiento.
- Para la aplicación del producto se recomienda utilizar guantes, goggles y mascarilla.
- Es importante, lavar el equipo y herramienta utilizado después de terminar su aplicación, con el solvente empleado en la dilución.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

- **COLORES DISPONIBLES EN ESTA LINEA**

ES-0300 ESMALTE BLANCO RESISTENTE A LA GASOLINA

ES-0301 ESMALTE NEGRO RESISTENTE A LA GASOLINA

ES-0305 ESMALTE GRIS RESISTENTE A LA GASOLINA

ES-0315 ESMALTE ROJO RESISTENTE A LA GASOLINA

NOTA: colores especiales sobre pedido

ADVERTENCIAS:

- ¡PRECAUCION! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Contiene disolventes y sustancias tóxicas cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.
- Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos de uso doméstico y/o escolar usados por niños.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Use este producto con ventilación adecuada.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.