

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE SECADO ROCKET	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE ALQUIDALICO MODIFICADO DE SECADO RAPIDO	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Esmalte de secado rápido diseñado para uso interior y exterior, tanto en ambientes costeros como en zonas no tan agresivas. Ideal para recubrir y proteger una gran variedad de productos principalmente ferrosos; para todo tipo de herramientas, muebles metálicos y maquinaria en general, así como en estructuras de tipo Comercial e Industrial en donde se requiere un secado rápido, con un producto de alto rendimiento y durabilidad.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Este esmalte tiene excelente cubriente a la primera mano y un máximo rendimiento; es de gran durabilidad y resistencia a la abrasión y con buena retención de brillo. Permite un manejo, empaque y/o ensamblado ágil de productos.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad Viscosidad Copa Ford # 4 a 25°C Brillo a 60° % Sólidos en Peso % Sólidos en Vol. Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) Espesor seco Recomendado en mils (por capa) Secado al Polvo (a 1 mils de espesor) Secado al Tacto (a 1 mils de espesor) Secado al manejo (a 1 mils de espesor) Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) Diluyente.....	1.09 – 1.13 Kg/lt 110 – 130 seg 85 - 90 49 +/- 1% 35 +/- 1% 2 – 3 mils 1 – 1.5 mils 7 minutos 10 minutos 30 minutos 12 – 14 m2/lt 9 – 11 m2 /lt D-0300 Dilusayer Solvencote (10 - 30%)
COMPOSICION	<i>Resina Alquidálica Modificada, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Solventes</i>	
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>	
ACABADOS	n/a	

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- ★ La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante; elimínelos usando detergente, enjuague perfectamente bien y si persiste la grasa, limpie con thinner.
- ★ Si la superficie es metal nuevo aplique cualquier primario alquidático anticorrosivo marca Pintu Sayer, deje secar bien antes de aplicar la pintura.
- ★ Si la superficie cuenta con pintura vieja descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar removedor.
- ★ Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente y limpiar con thinner.
- ★ Para obtener excelentes resultados utilice Primarios Alquidáticos Anticorrosivos Pintu Sayer Línea EP-XXXX.

APLICACIÓN:

- ★ Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola de aspersión convencional o HVLP.
- ★ Si el producto va a ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo, puede diluir con un 15 a 20% de D-0300 Solvencote. Si va a ser aplicado con pistola de aspersión o HVLP, agregue hasta un 30%.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ No agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas que no sean Pintu Sayer.
- ★ El rendimiento práctico de este producto a 1 mils de espesor es de 12 a 14 m²/t; el cual puede variar dependiendo del color, la preparación y tipo de superficie, así como del método de aplicación utilizado. El tiempo de secado al tacto es de 20 minutos máximo según condiciones del sustrato y atmosféricas.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

“ No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ”

ADVERTENCIAS:

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.