

NOMBRE DEL PRODUCTO	Primarios Anticorrosivos Blanco y Gris	
DEFINICIÓN TÉCNICA	PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Primarios anticorrosivos para estructuras y superficies ferrosas, de excelente poder inhibidor de corrosión; su acabado promueve además una gran adherencia de los acabados finales a la superficie pintada.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Su rápido secado y fácil aplicación ofrecen protección inmediata y ahorro en el tiempo de aplicación. Los pigmentos utilizados en su elaboración tienen gran resistencia al intemperismo y ofrecen buen poder cubriente.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLORES BLANCO (EP-0200) Y GRIS (EP-0)	Densidad Viscosidad Stormer a 25°C % Sólidos en Peso % Sólidos en Vol Finura Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) Espesor seco Recomendado en mils (por capa) Secado al Polvo (a 1 mils de espesor) Secado al Tacto (a 1 mils de espesor) Secado al manipuleo (a 1 mils de espesor) Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) Reductor	Gris Blanco 1.22 – 1.47 Kg/lit 70 - 105 UK 62.50 - 74% 37 - 42% 50 – 60 micras 2 – 10 mils 2 – 5 mils 3 min 5 – 10 min 30 min. mínimo 14 – 16 m2/lit 10 – 12 m2 /lit Aguarras (D-0100) y Thinner estándar (D-0001) (10 - 30%)
COMPOSICION	<i>Resina Alquidálica, Pigmentos Anticorrosivos, Cargas, Aditivos y Solventes.</i>	
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>	
ACABADOS	<i>Esmaltes Alquidálicos en General Esmalack (EE-XXXX), Hidrosayer (EH-0200) X-Trong (EX-XXXX)</i>	



PREPARACION DE SUPERFICIE:

- ★ Remueva completamente de la superficie a pintar, grasa, polvo, cera o cualquier otro agente contaminante.
- ★ **Superficie sin pintar:** Elimine el óxido existente con lija para metal, cepillo de alambre, espátula, etc. llegando hasta el metal. Limpie de polvo y grasa.
- ★ **Superficie pintada:** Elimine cualquier elemento que se interponga entre la superficie y la pintura. En el caso de pintura en mal estado, remuévala empleando **RemoveLack**. Retire todo el remanente de pintura y removedor, lije perfectamente y limpie con thinner.
- ★ Asegúrese que la superficie a pintar este limpia y seca, antes de proseguir el trabajo.

PREPARACION DEL PRODUCTO:

- ★ Mezcle perfectamente el contenido del envase hasta estar seguro de que no exista material asentado.
- ★ Realizar las mezclas de dilución moviendo el producto cuidadosamente.
- ★ Puede aplicarse a brocha y/o spray. Agite el producto hasta homogeneizar, adicionar de un 10 a un 15% de Aguarrás (D-0100) y/o thinner estándar (D-0001) y en caso de aplicar con pistola de aire utilizar del 15 al 30% de Thinner (D-0001). Mezcle perfectamente el contenido del envase.

APLICACIÓN:

- ★ Aplique una o dos manos uniformes, dejando secar de 1 a 2 horas entre cada mano; para recubrir el primario deje secar de un día para otro. Para aplicaciones profesionales se recomienda asentar el primario antes de aplicar **EsmaLack**.
- ★ Sirve como base de aplicación de esmaltes base solvente; con un rendimiento práctico de 10 a 12 m²/lt considerando 1 mils de espesor como película seca, el cual varia dependiendo de las necesidades de cada cliente, así como de las condiciones de aplicación, porosidad y textura de la superficie.
- ★ Si va a aplicar sobre madera, es necesario que sellen todos los nudos y vetas resinosa y tapen todas las imperfecciones.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

★ "No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente"

ADVERTENCIAS:

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, Ó INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación

