

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE VELOX
DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Esmalte alquidálico anticorrosivo de secado rápido diseñado para interiores y exteriores, tanto en ambientes costeros como en zonas no tan agresivas. Ideal para recubrir y proteger una gran variedad de productos principalmente ferrosos; para todo tipo de herramientas, muebles y maquinaria en donde se requiere un secado rápido, con un producto de alto rendimiento y durabilidad,
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Este esmalte tiene excelente cubriente a la primera mano y un máximo rendimiento; es de gran durabilidad con buena resistencia a la abrasión y con excelente retención de brillo. En colores directos se cuenta con tres acabados: brillante como EV-0XXX en todos los colores, mate EV-1XXX en blanco y negro y satinado EV-2XXX en blanco.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad 1.15 – 1.19 Kg/lit Viscosidad Stormer a 25°C 95 – 105 UK Brillo a 60° 85 - 90 % Sólidos en Peso 58 +/- 1 % % Sólidos en Vol. 41.10 +/- 1% Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) 2 – 3 mils Espesor seco Recomendado en mils (por capa) 1 – 1.5 mils Secado al Polvo (a 1 mils de espesor) 3 minutos Secado al Tacto (a 1 mils de espesor) 7 minutos Secado al manejo (a 1 mils de espesor) 30 - 50 min Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 15 – 17 m2/lit Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 10 – 12 m2 /lit Diluyente..... D-0300 Solvencote D-0700 Disolvente Desgasificante (10 – 30%)
---	---

COMPOSICION	<i>Resina Alquidálica modificada, Pigmentos, Cargas, Aditivos e Hidrocarburos Aromáticos.</i>
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>
ACABADOS	<i>n/a</i>

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- ★ La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante; elimínelos usando detergente, enjuague perfectamente bien y si persiste la grasa, limpie con thinner.
- ★ Si la superficie es metal nuevo aplique cualquier primario alquidático anticorrosivo marca Pintu Sayer, deje secar bien antes de aplicar la pintura.
- ★ Si la superficie cuenta con pintura vieja descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar removedor.
- ★ Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente y limpiar con thinner.
- ★ Para obtener excelentes resultados utilice Primarios Alquidáticos Anticorrosivos Pintu Sayer Línea EP-XXXX.

APLICACIÓN:

- ★ Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola de aspersión convencional o HVLP.
- ★ Si el producto va a ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo, puede adicionar hasta un 20% de D-0300 Solvencote. Si va a ser aplicado con pistola de aspersión o HVLP, agregue hasta un 30%. En lugares muy cálidos, para retardar el secado utilizar en las mismas proporciones **D-0700 Disolvente desgasificante**.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ No agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas que no sean Pintu Sayer.
- ★ El rendimiento práctico a 1 mils de espesor es de 10 - 12 m²/lt, el cual puede variar dependiendo del color y de las necesidades de cada cliente así como de la preparación, tipo de superficie y del método de aplicación utilizado. El tiempo de secado al tacto es de 1 hr máximo según condiciones del sustrato y atmosféricas.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

“ No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ”

ADVERTENCIAS:

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.