

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE X-TRONG BLANCO BRILLANTE DE ALTA DILUCION
DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Formulado para uso industrial de gran resistencia en interiores y exteriores. Ideal para herreros; por su alta capacidad de dilución sin perder estabilidad proporciona un aceptable poder cubriente.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Esmalte alquidálico anticorrosivo de alta viscosidad, que presenta buena adherencia, flexibilidad y brillo* (* La conservación del alto brillo como siempre es proporcional a la buena calidad del thinner con el que se diluya).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad 1.07 - 1.118 Kg/lt Viscosidad Stormer a 25°C 85 - 95 UK Brillo a 60° 87 - 93 % Sólidos en Peso 48.50 +- 1 % % Sólidos en Vol. 31 +- 1% Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) 2 - 3 mils Espesor seco Recomendado en mils (por capa) 1 - 1.5 mils Secado al Polvo (a 1 mils de espesor) 30 - 45 min Secado al Tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 horas Secado Duro (a 1 mils de espesor) 24 hrs. Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 11 - 13 m2/lt Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 12 - 16 m2 /lt considerando una dilución del 70% Diluyentes Thinners estándares desde un 50 hasta un 70%, dependiendo del tipo y calidad
---	---

COMPOSICION	<i>Resina Alquidálica, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Solventes</i>
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>
ACABADOS	<i>EX-7200</i>

FAMILIA: Esmaltes Alquidálicos

VERSIÓN: 1

REVISION: 15/05/11

Elaboró: EGSM

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- ★ La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante; elimínelos usando detergente, enjuague perfectamente bien y si persiste la grasa, limpie con thinner.
- ★ Si la superficie cuenta con pintura vieja descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar removedor.
- ★ Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente y limpiar con thinner.
- ★ Si la superficie es metal nuevo aplique cualquier primario alquidático anticorrosivo marca Pintu Sayer Línea EP-0XXX, deje secar bien antes de aplicar la pintura.

APLICACIÓN:

- ★ Si el producto va a ser aplicado con brocha, rodillo o con pistola de aspersión o HVLP, se puede diluir hasta un 70% con Diluyente p/esmalte (aguarrás) D-0100, hasta un 60% con Aguarrás (D-0102) y si se utiliza Diluyente Estándar (D-0001) y/o Thinner (D-0002) se puede emplear hasta un 70%.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ El rendimiento práctico de este producto a 1 mils de espesor varía de 12 hasta 16 m²/lt a una mano considerando un porcentaje de dilución del 70%. Este rendimiento puede variar dependiendo de la preparación y tipo de superficie, así como del método de aplicación utilizado. El tiempo de secado al tacto es de 5 hrs. Máximo según condiciones del sustrato y atmosféricas.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se considera **necesaria** para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

.. No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente

RECOMENDACION:

- ★ **¡NO SE RECOMIENDA MEZCLAR CON OTROS ESMALTES DE LA LINEA X-TRONG CONVENCIONAL EX-0XXX, NI CON PASTAS DRAMATONE DEL SISTEMA TINTOMETRICO.**
- ★ **SI SE REQUIEREN DE OTROS COLORES SOLICITAR SU FABRICACION A PLANTA, LO QUE DEPENDERA DEL VOLUMEN SOLICITADO.**

ADVERTENCIAS:

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, Ó INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.