

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE X-TRONG
DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO DE GRAN RESISTENCIA

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Esmalte alquidático anticorrosivo de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. La línea X-TRONG cuenta con sistema de igualación por computadora de 5000 colores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad 1.04 - 1.08 Kg/lit Viscosidad Stormer a 25°C 85 - 95 UK Brillo a 60° 85 - 90 % Sólidos en Peso 51.90 +- 1 % % Sólidos en Vol. 39.60 +- 1 % Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) 2 - 3 mils Espesor seco Recomendado en mils (por capa) 1 - 1.5 mils Secado al Polvo (a 1 mils de espesor) 30 - 45 min Secado al Tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 horas Secado Duro (a 1 mils de espesor) 24 hrs. Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 14 - 16 m2/lit Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 10 - 12 m2 /lit Diluyente..... Aguarras (D-0100) y Thinner estándar (D-0001) (10 - 30%)
---	--

COMPOSICION	<i>Resina Alquidática, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Solventes</i>
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>
ACABADOS	<i>n/a</i>

FAMILIA: Esmaltes Alquidáticos

VERSIÓN: 2

REVISION: 27/10/08

Elaboró: EGSM

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- ★ La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante; elimínelos usando detergente, enjuague perfectamente bien y si persiste la grasa, limpie con thinner.
- ★ Si la superficie es metal nuevo aplique cualquier primario alquidático anticorrosivo marca Pintu Sayer, deje secar bien antes de aplicar la pintura.
- ★ Si la superficie cuenta con pintura vieja descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar removedor.
- ★ Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente y limpiar con thinner.
- ★ Para obtener excelentes resultados utilice Primarios Alquidáticos Anticorrosivos Pintu Sayer Línea EP-XXXX.

APLICACIÓN:

- ★ Si el producto va a ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo, puede diluir hasta un 20% de Aguarrás (D-0100) ó Thinner (D-0001). Si va a ser aplicado con pistola de aspersión o HVLP, agregue hasta un 30% de de Thinner estándar (D-0001) o Thinner Americano.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ No agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas que no sean Pintu Sayer.
- ★ El rendimiento práctico de este producto a 1 mils de espesor es de 10 a 12 m²/lt a una mano ya diluido. Este rendimiento puede variar dependiendo el color, la preparación y tipo de superficie, así como del método de aplicación utilizado. El tiempo de secado al tacto es de 5 hrs. Máximo según condiciones del sustrato y atmosféricas.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

“ No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ”“

ADVERTENCIAS:

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO.
- ★ EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.