

NOMBRE DEL PRODUCTO	DRY FALL	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ALQUIDALICO PARA INTERIOR CON ALTO CUBRIENTE	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Se recomienda el uso de DRY FALL en las estructuras (techos) y paredes de edificios institucionales, centros comerciales, oficinas, escuelas y talleres.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	La brisa que se produce al aplicarse a una distancia del piso superior a 4.5 mts. cae al suelo completamente seca, minimizando los gastos por limpieza. Puede entintarse solo hasta con 4 oz. / galón. Con colorantes Dramatone.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad	1.411 +-0.03 Kg/lt
	Viscosidad Stormer a 25°C	105 - 115 UK
	Acabado	Mate
	% Sólidos en Peso	59.50 +- 1 %
	% Sólidos en Vol.	36.41 +- 1%
	Secado al Tacto	30 minutos.
	Secado Duro	6 hrs.
	Espesor húmedo Recomendado en mils	5.7 mils
	Espesor seco Recomendado en mils	2.0 mils
	Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 2 mils)	13 – 13.5 mts2/lt
	Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 2 mils)	8 – 8.5 mts2/lt
	Reductor	Dilusayer D-8000 (10 – 15 %)
	Distancia mínima requerida entre techo y suelo.....	4.5 metros
COMPOSICION	Resina Alquidal, Pigmentos, Cargas, Aditivos e Hidrocarburos.	
APLICACIÓN	Pistola de Aspersión Convencional ó airless	
PRIMARIOS RECOMENDADOS	Cualquier primario Alquidal de nuestra amplia gama de productos (Línea EP-XXXX) Pintusayer.	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier elemento que se interponga entre la superficie y la pintura, en el caso de pintura anterior en mal estado, aplicar removedor.
- Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente y limpiar con thinner.
- En metales en caso de óxido en la superficie, eliminar éste con chorro de arena, con herramientas manuales como cepillo, cincel y finalmente lijar hasta metal según la gravedad del caso. De no poder limpiar, pregunte por otras alternativas de productos especiales tolerantes a la superficie con nuestros distribuidores Pintusayer.
- En el caso de aceite, grasa ó mugre, lavar con agua y detergente y si ésta persistiera, lavar con solución de sosa comercial en concentración de 10 a 30% lavar y secar perfectamente, lijar hasta metal.

APLICACIÓN:

- Aplicar por aspersión convencional o Airless, Para retoques utilizar solamente brocha.
- Si aplica con aspersión convencional. Aplicar a una presión de 3 a 3.5 Kg./cm² diluyendo con un 10 –15% de reductor D-8000.
- Si aplica con equipo airless, usar una boquilla de 0.017", ajustar a la presión necesaria.
- No aplicar cuando la superficie o la temperatura del aire este por debajo de los 4°C.
- " No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ".
- IMPORTANTE: Para una mejor adherencia, el espesor debe ser menor a 2 mils secas (5.7 mils húmedas).
- Bajas temperaturas, alta humedad, espesor de película o una ventilación pobre, pueden incrementar los tiempos de secado y provocar que las distancia necesaria para llegar seco al suelo no sea la suficiente provocando que se tenga que limpiar con solvente.

PRECAUCIONES:

- Mezclar bien el contenido del envase antes de usar.
- Deberá ser aplicado en áreas bien ventiladas.
- No permanecer tiempos prolongados cuando la aplicación sea en áreas cerradas.
- En caso de inhalación prolongada, trasladar al paciente a un área abierta y ventilada, si fuese necesario proporcione oxígeno, es recomendable usar protección para ojos (goggles) así como mascarilla para manejo de solventes orgánicos y guantes.
- En caso de ingestión no provoque el vómito solicite atención médica de inmediato, evite contacto con los ojos.
- Prohibido utilizar estos productos en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso en el manejo de alimentos o escolares.
- No derramar los residuos o lavados al drenaje ni en campo abierto

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.