

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERSAYER FLEX IMPERSAYER FLEX PLUS
DEFINICIÓN TÉCNICA	Malla tejida y no tejida de trama multidireccional de fibras de poliéster, misma que estructura los sistemas de impermeabilización de aplicación en frío
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Como refuerzo integral en los sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, ya sean asfálticos o acrílicos. Como refuerzo en puntos críticos de impermeabilización en frío
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Integra las capas impermeabilizantes formando un verdadero sistema. re4uerza las capas impermeabilizantes, ayudando a soportar ligeros esfuerzos de tensión propios de las construcciones. Permite al sistema impermeable resistir los efectos del interperismo. Baja absorción de agua (menor al 1%). Otorga mayor resistencia y durabilidad al sistema .

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Peso	32+ -2 g/m2	ASTM-D-638
Resistencia ala tensión	10 kg/cm2 min.	-----
Resistencia a temperatura	260ª sin cambio	-----
Absorción de agua	1 % máx.	-----
Composición química	100% poliéster	-----
Ancho de rollo	1.00 m	-----
Longitud por rollo	110.00 m	-----
Color	Blanco	-----
TIPO DE APLICACIÓN		

IM-01XX

hoja técnica

IM-01XX

hoja técnica

• APLICACIÓN:

IMPERSAYER FLEX (PLUS) se debe colocar simultáneamente a la aplicación de la primera capa de impermeabilizante. Se recomienda que los rollos sean alineados y cortados a las dimensiones de la superficie a cubrir, antes de iniciar los trabajos de impermeabilización, de modo que, durante la colocación estos ya no tengan que ser manipulados ni cortados facilitando el trabajo. Los traslapes entre lienzos deberán ser al menos de 10 cm. en sentido longitudinal y de 20 a 25 cm. en dirección transversal con respecto a la dirección del rollo así como también, los traslapes deberán ir perpendiculares a la pendiente iniciando la colocación de **IMPERSAYER FLEX (PLUS)** por la parte mas baja de la losa. El **IMPERSAYER FLEX (PLUS)** se debe ir colocando sobre la capa de impermeabilizante aun fresca eliminando ampollamientos y arrugas, mediante el cepillado con brocha o cepillo. Si el secado del impermeabilizante es muy rápido se puede ir colocando el **IMPERSAYER FLEX (PLUS)** por secciones de acuerdo al avance de la colocación del impermeabilizante. Una vez colocada la membrana de refuerzo, espere el tiempo de secado recomendado para cada producto y proceda a colocar la segunda capa de impermeabilizante, previa eliminación de polvo, o agua que se haya acumulado sobre la membrana, mediante limpieza con un trapo húmedo. En sistemas multicapas (con dos o mas membranas de refuerzo con sus correspondientes capas de impermeabilizante), coloque la membrana de refuerzo en forma transversal con referencia a la anterior capa. Nunca coloque la membrana de refuerzo en ángulos mayores a 45° (Ej.: junta entre losa y pretil, o losa y base de tinacos). La presencia de chaflanes es indiscutibles, ya que de lo contrario estos puntos presentan un riesgo mayor de desprendimiento y rompimiento del sistema, impermeabilice los cortes necesarios de **IMPERSAYER FLEX (PLUS)** mediante navaja, charrasca o similar. La colocación de una capa adicional de membrana de refuerzo y de impermeabilizante en todos aquellos puntos críticos (vértices, esquinas, grietas, fisuras, ángulos, bajas de agua, juntas frías, etc.) darán mayor resistencia al sistema impermeable. Para la colocación de estas, puede cortar tiras de membrana de refuerzo mínimo de 10 cm. de ancho.

• RENDIMIENTO:

Cada rollo cubre una área de 99.5 m2 aprox.

• PRESENTACION

•

ImperSayer Flex Malla de Poliéster No tejida (**IM-0120**) / rollo 1.10 m de ancho por 10 m largo
ImperSayer Flex Plus Malla de Poliéster Tejada (**IM-0130**) / rollo 1.10 m. de ancho por 10 m. de largo.

• ALMACENAJE Y CADUCIDAD:

Estiba horizontal no mayor de 5 rollos sobre tarimas en un lugar cubierto seco y fresco. Aun de que este producto no tiene caducidad, evite su almacenamiento por mas de 12 meses ya que la presencia de polvo, grasa o aceite que se llegaran a acumular puede afectar su buena adherencia, además de que puede presentar deformaciones por una mala estiba.

• PRECAUCIONES:

No se deje al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.