

IM-1010

hoja técnica

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERSAYER PRIMER "A"	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Emulsión asfáltica estable con alto contenido de sólidos	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para sellar superficies porosas en todo tipo de impermeabilizaciones asfálticas base agua, y en impermeabilizaciones con prefabricados .	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Forma una película compatible para la optima adhesión de las capas asfálticas. Excelente adherencia en todo tipo de superficies . mantiene su fluidez aun en bajas temperaturas. Elimina el polvo superficial residual. De aplicación en frio. No es flamable	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Característico	-----
Color	Café oscuro	-----
Consistencia	Líquido	-----
Densidad 25°C	1.01-1.02 g/ml	ASTM-D-70
Material no volátil	52.00 – 54.00 %	ASTM-D-2823
Viscosidad a 25°C	150-300 cps	ASTM-D-1824
PH a 35 °C	11.0-12.5	ASTM-E-70
Estabilidad de la emulsión	12 meses	-----
Flamabilidad	No flamable (cumple)	ASTM-D-92
Resistencia al agua	Cumple	ASTM-D-2314
Sedimento a 24 hrs	Menor a 1%	ASTM-D-977
Estabilidad Iónica con CaCl ₂	Máximo 1%	ASTM-D-977
Secado al tacto	30 – 60 min	-----
Mezcla con cemento	2 % máx	ASTM-D-977
Adherencia	Buena - Excelente	-----
TIPO DE APLICACIÓN		

IM-1010

hoja técnica

APLICACIÓN:

Elimine los restos de impermeabilizaciones dañadas, flojas o mal adheridas. Previo a su aplicación, el sustrato deberá estar seco o ligeramente húmedo, libre de polvo, grasa, residuos de membranas parafinicas o partículas sueltas. Revise que la losa tenga una pendiente mínima del 2%. Agite el **IMPERSAYER PRIMER "A"** hasta homogenizar completamente. Aplique Imper Sayer Primer A una sola mano y diluido 1 a 1 con agua limpia, usando cepillo, brocha o equipo neumático, a razón de 4 a 6 m²/L. Deje secar el producto 4 hrs antes de continuar con el tratamiento de la superficie

DOSIFICACIÓN:

Un litro de dilución, rinde de 4 a 6 m²/l (según la porosidad y absorción de la superficie), es importante respetar la dilución recomendada de 1 a 1

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 19 litros (0.50)
Bote de 4 litros (0.40)

ALMACENAJE Y CADUCIDAD:

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco

PRECAUCIONES:

No se aplique bajo amenaza de lluvia. No se recomienda en contacto continuo con agua o solventes. No se aplique sobre superficies encharcadas. No se aplique a temperaturas inferiores a los 5°C. No se deje al alcance de los niños

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.