

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERSAYER FACIL FIBRADO
DEFINICIÓN TÉCNICA	Impermeabilizante Elastomérico elaborado con resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, cargas minerales, microcerámicos, aditivos y reforzado con fibras de nylon.
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Como sistema impermeabilizante y reductor de temperatura para techos, azoteas, techumbres de asbesto-cemento, lámina metálica, aislantes térmicos como espuma de poliuretano, etc.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	100 % impermeable. De alta reflectividad, lo que permite reducir el consumo de energía eléctrica por su capacidad termoreductora (Blanco). Excelente adherencia sobre cualquier sustrato no asfáltico. Gran elongación y excelente resistencia mecánica. Fácil de aplicar. Libre de mantenimiento. Muy flexible. Es ecológico. al secar forma una membrana de permanente elasticidad, resistente a los agentes atmosféricos. Reforzado con fibras Nylon que le otorga mayor transitableidad, sobre el mismo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
VISCOSIDAD STORMER	105-115 KU a 25°C.	-----
PH	8.00 – 8.70	-----
% SÓLIDOS POR PESO	50.00 + - 1.00 %	-----
FINURA	60 – 70 micras	-----
DENSIDAD	1.12 – 1.22 kg/lit	-----
TIPO DE APLICACIÓN		

IM-49XX

hoja técnica

IM-49XX

hoja técnica

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Se debe eliminar con un barrido cuidadoso partículas sueltas, tierra, arenilla, restos de revoque y pintura flojos, etc.
- Si existieran musgos u otras plantas, eliminarlos lavando con una mezcla de agua e hipoclorito de sodio en una proporción de 10 a 1 utilizando cepillos duros. Utilizar guantes impermeables y gafas, para evitar el contacto con la piel.

INTRUCCIONES DE USO:

SUPERFICIES NUEVAS:

- Aplicar una mano de **IMPERSAYER FACIL FIBRADO** diluido con 30% de agua, para sellar. Posteriormente aplicar dos manos adicionales de **IMPERSAYER FACIL FIBRADO** sin diluir, de 0.5 kg/m² cada mano. La aplicación total debe ser de 1.5 kg/m² que es el mínimo necesario para lograr una buena impermeabilización.

REPINTADO:

- Dependiendo del grado de deterioro de la película existente, aplicar dos manos o mas de **IMPERSAYER FACIL FIBRADO** sin diluir de 0.5 kg/m² cada mano.
- Si existen fisuras o grietas, a`plicar como sellador una mano de **IMPERSAYER FACIL FIBRADO** diluido con un 30% de agua. Luego rellenarlas con una mezcla de 3 partes de arena y una parte de **IMPERSAYER FACIL FIBRADO**. Dejar secar 24 horas y continuar la aplicación normal del producto.
- Siempre deje transcurrir de 6 a 12 horas entre manos. El producto puede considerarse seco cuando a una ligera presión con el dedo se aprecia consistencia firme con baja pegajosidad residual.
- Aplicar manos sucesivas de forma cruzada. Por ejemplo: la primera de derecha a izquierda y la segunda de arriba hacia abajo.
- Aplicar con brocha o rodillo de fibra corta. Para lavarlos utilizar agua y jabon.

PRESENTACION:

ImperSayer Facil Fibrado Blanco (IM-4920) Cubeta 19 lts. (0.50)

ImperSayer Facil Fibrado Rojo (IM-4955) Cubeta 19 lts. (0.50)

EVITAR LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- 1) cuando la temperatura esta a mas de 35°C
- 2) A temperaturas menores de 5°C
- 3) Humedad relativa superior al 85%
- 4) Cuando se preven rocios o lluvias en 24 horas
- 5) En superficies mojadas

INFORMACION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE:

- Mantener el recipiente bien cerrado, en posición vertical y fuera del alcance de los niños o animales.
- Evitar contacto con los ojos y la piel. En caso de salpicaduras en la piel lavar con abundante agua y jabon. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si persiste el malestar solicitar atención medica . personas que anteriormente presentaron alergia al producto deben evitar su manipulación.
- No reutilizar los envases vacios para almacenar alimentos.
- No vaciar pintura en drenajes o corrientes de agua .

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.