

# IM-70XX

# hoja técnica

| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>         | <b>IMPERSAYER REFLEX</b>                                                                                                                                                                       |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>          | Recubrimiento impermeable decorativo base agua de consistencia cremosa, compuesto de resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad con buena adherencia sobre sistemas impermeables asfálticos |               |
| <b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>   | Como acabado reflectivo para proteger sistemas impermeabilizantes de aplicación en frío ( Asfálticos ) y mantenimiento de acabado protector de sistemas convencionales                         |               |
| <b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b> | Excelente flexibilidad, resiste los movimientos propios de los sistemas impermeabilizantes. Resistente al intemperismo. Decorativo y reflejante ( Blanco )                                     |               |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>     | <b>ESPECIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                          | <b>MÉTODO</b> |
| Consistencia                       | Semifluida                                                                                                                                                                                     | -----         |
| Color                              | Blanco ó Rojo                                                                                                                                                                                  | -----         |
| Olor                               | Característico                                                                                                                                                                                 | -----         |
| Toxicidad                          | Toxico por ingestión                                                                                                                                                                           | -----         |
| Material no volátil                | 46.00 - 50.00%                                                                                                                                                                                 | ASTM-D-1644   |
| Densidad                           | 1.26-1.30 gr/ml                                                                                                                                                                                | ASTM-D-1475   |
| Secado al tacto                    | 60 min                                                                                                                                                                                         | -----         |
| Viscosidad                         | 8,000-10,000 cps                                                                                                                                                                               | ASTM-D-1824   |
| PH                                 | 8.5-9.5                                                                                                                                                                                        | ASTM-E-70     |
| Estabilidad en envase              | 12 meses                                                                                                                                                                                       | -----         |
| Absorción de agua                  | 9-10 %                                                                                                                                                                                         | ASTM-D-471    |
|                                    |                                                                                                                                                                                                |               |
|                                    |                                                                                                                                                                                                |               |
| <b>TIPO DE APLICACIÓN</b>          |                                                                                                                                                                                                |               |

# IM-7020

## APLICACIÓN:

Previo a la aplicación de **IMPERSAYER REFLEX** se recomienda que la ultima capa asfáltica tenga un tiempo de secado de por lo menos 10 días en sistema impermeabilizantes emulsionados y 15 días en sistemas impermeabilizantes solventados. Ya que los sistemas asfálticos exudan aceites y solventes que pueden llegar a afectar las características del **IMPERSAYER REFLEX**. Previo a la aplicación limpie la superficie y elimine el polvo, grasa o partículas sueltas. Si la superficie cuenta con riego de arena, se debiera eliminar el excedente de la misma. Agite y homogenice el **IMPERSAYER REFLEX** antes de sus aplicación. Aplique el **IMPERSAYER REFLEX**, sin diluir mediante brocha o cepillo de pelo a razón de 3 a 4 m<sup>2</sup>/L. En caso de superficies porosas, se recomienda la aplicación de una capa de sellado a base de dilución de una parte de **IMPERSAYER REFLEX** por una parte de agua limpia en un rendimiento de 4 a 5 m<sup>2</sup>/L. Aplique una segunda mano sin diluir con rendimiento de 4 a 5 m<sup>2</sup>/L

## RENDIMIENTO:

Aplicación manual: 3 a 4 m<sup>2</sup>/L según tipo superficie.  
Aplicación mecánica: 4 a 5 m<sup>2</sup>/L según tipo superficie

## PRESENTACIÓN:

Cubeta de 19 litros ( 0.50 )  
Bote de 4 litros ( .040 )

**Colores :** Blanco **IM-7020**  
Rojo **IM-7055**

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD:

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre correctamente sellado, bajo techo en lugar fresco y seco

## PRECAUCIONES:

No se aplique antes de los tiempos de secado indicados. No se aplique bajo amenaza de lluvia. No se recomienda en contacto continuo con agua o solvente. No se diluya ni adelgace.

**No se deje al alcance de los niños**

## IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.