

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIDROSAYER BLANCO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE VINIL-ACRILICO SEMIBRILLANTE	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Acabado semi-brillante, con gran cubriente en seco y película 100 % lavable. Ideal para su aplicación en cocinas, baños, zoclos, habitaciones de niños, muebles de madera, puertas y cancelas de madera en closet. Se puede aplicar sobre metal previa aplicación de primario.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Producto integrado al sistema Tintométrico, que ofrece una gama de más de 6,000 colores. Muy buena resistencia. Adhiere sobre yeso, metal, tabique, tablaroca, concreto, aplanado, mampostería y madera.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Densidad Viscosidad Stormer a 25°C Brillo a 60° % Sólidos en Peso % Sólidos en Vol. Espesor húmedo Recomendado en mils..... Espesor seco Recomendado en mils Secado al Tacto Secado Duro Repintado..... Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)..... Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)..... Reductor	1.261+-0.03 Kg/lit 95 – 100 UK 30 – 40 49.5 +- 1 % 36.32 +- 1% 3 – 4 mils 1 – 1.5 mils 2 – 4 hrs. 24 hrs. 12 hrs. 12 – 13 mts2/lit 11 – 12 mts2/lit Agua (10 – 15 %)
COMPOSICION	<i>Resina Vinil-Acrilica, Bióxido de Titanio, Cargas, Aditivos y Agua</i>	
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>	
SELLADOR	<i>Sellalack 5 A 1 (VS-1050), Sellador Vinílico 10 X 1 (VS-1100) Sellador contra álcali 5 X 1 (VS-2050)</i>	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y cualquier resto de pintura anterior en mal estado así como polvo.
- Utilice cepillo de alambre, espátula, cincel y lija según el caso, en caso de imperfecciones resane con material del mismo tipo.
- En el caso de muros de concreto mezclar 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, mezclar perfectamente en seco y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 3 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, deje secar mínimo de un día para otro.
- Cuando el muro presente exceso de humedad:
 - a) Evite la fuente de humedad,
 - b) Deje secar perfectamente,
 - c) Siga las mismas recomendaciones para el tratamiento de alcalinidad,
 - d) Aplique sellador,
 - e) Aplique el acabado.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner.

APLICACIÓN:

- No aplicar mientras exista evidencia de humedad.
- Aplique sellador, es importante que los resanes estén perfectamente curados y sellados para aplicar el acabado.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con 10% de agua como máximo, en el caso de aplicación por aspersión, diluya con un máximo de 25 % de agua en volumen para ajustar el abanico y flujo adecuado, " Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente", " No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ".
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 7°C.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en un lugar fresco y seco, tape bien el envase para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños. Evite contacto con piel y ojos.
- Producto tóxico, ya que en su formulación utiliza productos químicos para evitar bacterias y hongos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda remanente de pintura, vierta agua (2 a 3%) y que ésta no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.