

NOMBRE DEL PRODUCTO	PROMASTER SEMI-SATINADA	
DEFINICIÓN TÉCNICA	PINTURA VINIL-ACRILICA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Buen rendimiento y fácil aplicación en interiores y exteriores de escuelas, casas habitación, condominios y departamentos. Excelente poder cubriente en seco. Buena lavabilidad con jabón y alta duración..</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Adhiere y protege superficies de yeso, concreto, tabique, tablaroca, asbesto, madera y mampostería. Con fino acabado semi-satinado y terso, con muy buena durabilidad.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad	1.295 +- 0.03 Kg/lit
	Viscosidad Stormer a 25°C.....	115 – 125 UK
	pH	8 - 9
	% Sólidos en Peso	43 +- 1 %
	% Sólidos en Vol.	29 +- 1%
	Espesor húmedo Recomendado en mils	6- 7 mils
	Espesor seco Recomendado en mils	2 – 3 mils
	Secado al Tacto	30 minutos.
	Secado Duro	24 hrs.
	Repintado.....	2 hrs. mínimo.
	Reductor	Agua Limpia (10 %)
	Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils).....	9 – 10 m2/lit
	Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils).....	7 – 8 m2/lit
COMPOSICION	<i>Resina Vinil- Acrílica, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Agua.</i>	
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo, Pistola de Aspersión..</i>	
SELLADORES	<i>Sellalack 5 A 1 (VS-1050), Sellador Vinílico 10 X 1 (VS-1100) Sellador contra álcali 5 X 1 (VS-2050)</i>	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y cualquier resto de pintura en mal estado.
- En el caso de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 3 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, deje secar mínimo de un día para otro.
- Cuando el muro presente exceso de humedad:
Evitar la fuente de humedad, Dejar secar perfectamente, Siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, Aplique sellador contra álcalis VS-2050, Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).

APLICACIÓN:

- No aplicar en superficies húmedas.
- Aplique sellador, es importante que los resanes estén perfectamente curados y sellados para aplicar el acabado.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con 10% de agua como máximo, en el caso de aplicación por aspersión, diluya con un máximo de 25 % de agua en volumen para ajustar el abanico y flujo adecuado, " Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente", " No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente ".

No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 7°C.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente de pintura, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.