

NOMBRE DEL PRODUCTO	BLANCO MAGICO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	PINTURA ACRILICA ROSA QUE AL SECAR CAMBIA A BLANCO	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Formulada especialmente para facilitar la tarea de pintado en techos y plafones, exclusivo para interiores.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Pintura acrílica mate con efecto BLANCO MAGICO® que permite visualizar si se pinta sobre un techo o plafón blanco, un color Rosa que al secar cambia a blanco puro en aproximadamente 45 minutos, facilitando con esto la difícil tarea de pintar el techo. Además esta pintura contiene aditivos antohongos.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad Viscosidad Stormer a 25°C..... pH % Sólidos en Peso % Sólidos en Vol. Espesor húmedo Recomendado en mils Espesor seco Recomendado en mils Secado al Tacto Secado Duro Repintado..... Reductor Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)..... Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils).....	1.302 +- 0.03 Kg/lit 110 – 120 UK 8 - 9 42.00 +- 1 % 25.00 +- 1% 8 - 10 mils 2 – 3 mils 30 – 45 minutos. 24 hrs. 2 hrs. mínimo. Agua Limpia (10 %) 9 – 10 m2/lit 6 – 7 m2/lit
COMPOSICION	<i>Resina Acrílica, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Agua.</i>	
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo, Pistola de Aspersión..</i>	
SELLADORES	<i>Sellalack 5 A 1 (VS-1050), Sellador Vinílico 10 X 1 (VS-1100) Sellador contra álcali 5 X 1 (VS-2050)</i>	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y cualquier resto de pintura en mal estado.
- En el caso de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 3 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, deje secar mínimo de un día para otro.
- Cuando el muro presente exceso de humedad:
Evitar la fuente de humedad, Dejar secar perfectamente, Siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, Aplique sellador contra álcalis VS-2050, Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
- Esta pintura es antihongos, sin embargo en caso de una alta concentración de hongos, se recomienda para un mejor desempeño, lavar con una solución de agua y cloro (3 partes de agua y 1 de cloro en volumen). Enjuague con agua limpia y deje secar.
- Por su diseño especial para techos y plafones, este producto NO ES LAVABLE.

APLICACIÓN:

- No aplicar en superficies húmedas.
- Aplique sellador, es importante que los resanes estén perfectamente curados y sellados para aplicar el acabado.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con 10% de agua como máximo, en el caso de aplicación por aspersión, diluya con un máximo de 25 % de agua en volumen para ajustar el abanico y flujo adecuado, " Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente", " No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente ".

No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 7°C.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente de pintura, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.