

NOMBRE DEL PRODUCTO	ACRILACK TRANSPARENTE
---------------------	------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	LACA DE ACABADO BASE ACRÍLICA
DILUYENTE	D-0500 de 10 a 20%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para el barnizado de muebles donde se requiere un terminado estable a la luz. Debe aplicarse sobre selladores de tipo acrílico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Laca acrílica transparente no amarillante, de baja viscosidad y alto poder de llenado, ofreciendo una película de alta transparencia..
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto físico Tiempo de secado al tacto Tiempo de secado a la huella Tiempo entre mano y mano Tiempo de estibado Caducidad	0.90 a 0.94 18.50 a 20.50 15 a 19 Segundos Líquido Transparente 9 a 11 Minutos 12 a 14 Minutos 25 a 30 Minutos 12 Horas 2 Años
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	16" a 18" CF/4 a 25 °C 120 a 150 gr/m ²

NOTAS

- Para tener una completa estabilidad de color, se deben usar selladores de tipo acrílico. Para proteger la madera de la luz UV y retardar el cambio de color de la misma; se recomienda agregar un 10% de aditivo bloqueador UV AU-0250, en el acabado.
- Si la humedad del medio ambiente es alta, se puede presentar el problema de blanqueamiento en la película. Por lo que en estas condiciones, se recomienda agregar un 2% de retardador D-0200 o un 5% de solvente D-0180.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-0500; en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.
- Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.
- Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.