

NOMBRE DEL PRODUCTO	AQUA LACK SEMIMATE
---------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	LACA MATE BASE AGUA
DILUYENTE	AGUA
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Acabado transparente semimate para aplicación a pistola, para todo tipo de madera especialmente para procesos a poro abierto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Laca semimate de bajo olor con todas las ventajas que tienen los productos base agua, buena nivelación y humectación del poro, que proporciona una excelente tersura al tacto. Recomendable solo para muebles de uso en interiores.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico PH Tiempo de secado al polvo Tiempo de secado a la huella Tiempo para estibar Brillo Angulo 60° Caducidad	1.04 a 1.06 32 a 34 22 a 26 Segundos Líquido Lechoso 7 a 8 15 a 20 Minutos 60 a 90 Minutos 18 Horas 28 a 32 UB 2 Años
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	20 a 26" CF/4 100 a 120 gr/m²

NOTAS

- Una característica común para los productos base agua es que al estar recién aplicados, presentan una apariencia lechosa, que conforme va avanzando el secado, esta apariencia desaparece, quedando una película transparente al final. Cuando se aplica material en exceso, esta apariencia lechosa no desaparece totalmente y se forma una película velada blanco azulado, por esta razón es necesario respetar los gramajes recomendados.
- Es recomendable aplicar solo una capa de acabado, para obtener la máxima transparencia. Cuando se requiere dar más de una mano, es necesario esperar a que la primera capa haya secado totalmente, unas 12 horas, lijar con lija grano 320 o 400 y posteriormente dar la siguiente mano.
- Los productos base agua se pueden aplicar a alta viscosidad, sin problema de nivelación, sin embargo, si se desea aplicar a una viscosidad menor, se pueden diluir con agua purificada, no sobrepasando un máximo de 5%. No se recomienda que los restos de material que se haya diluido se mezclen con material nuevo, es necesario guardarlo por separado y usarlo al día siguiente. Cuando se requiera re-ensasar un producto base agua, se deben utilizar de preferencia recipientes de plástico o de metal con recubrimiento fenólico.
- Cuando las condiciones ambientales son de alta humedad, en temporada de lluvias o de muy baja temperatura, en invierno; alargarán los tiempos de secado, por lo que es recomendable contar con un área de secado con buena ventilación y con temperaturas controladas a 30°C o con hornos de secado forzado con temperaturas de 50 a 60°C para acortar los tiempos de secado.
- Es importante que el equipo de aplicación, se encuentre limpio y evitar que existan restos de solvente o tinner. Los productos base agua, no son compatibles con los solventes normales. Para la limpieza del equipo de aplicación se recomienda utilizar agua común y posteriormente enjuagar con Diluyente D-0400 y evitar la posibilidad de oxidación. El agua de limpieza no se debe desechar al drenaje, es conveniente guardarla en un depósito y re-usarla.
- El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra. No debe ser expuesto a temperaturas superiores a 60°C o menores a 5°C.
- Aunque estos materiales usan principalmente agua como solvente, al momento de aplicar y secar el producto se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal. Evite que los productos tengan contacto con la piel y los ojos, si se diera el caso, lave inmediatamente el área afectada con agua abundante.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.