

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE DE SECADO RÁPIDO
---------------------	---------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE SINTÉTICO
DILUYENTE	D-8000 de 30 a 50%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Barniz de alto brillo de uso general, para dar acabado a artesanías, mueble armado de uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Barniz de rápido secado al aire, con altos sólidos, que puede ser aplicado a brocha o pistola; puede ser diluido con tinner o con gasolina.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Tacto Tiempo de secado a la Huella Tiempo entre mano y mano Tiempo de empaque Caducidad	0.95 a 0.97 50 a 55 45 a 55 Segundos Líquido Amarillento 45 a 50 Minutos 6 a 8 Horas 50 a 60 Minutos 36 Horas 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	25 a 30" CF/4 a 25°C, Aprox. 30% Dilución 130 a 150 gr/m ²	16 A 18" CF/4 a 25°C, Aprox. 50% Dilución 130 a 150 gr/m ²



NOTAS

- Este barniz se puede diluir con gasolina, con lo cual se obtendrá una mejor brochabilidad y un mejor brillo.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-8000; en caso de utilizar otro tinner o gasolina, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.
- Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.
- Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.