

NOMBRE DEL PRODUCTO	BARNIZ TRANSPARENTE ALTO BRILLO
---------------------	--

DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO
DILUYENTE	D-0300 de 10 a 20%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Barniz de alto brillo para aplicar como acabado de secado rápido sobre superficies selladas con nitrocelulosa o fondeada con poliuretano. Se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto de alto brillo y secado rápido.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo de secado al Tacto Tiempo de secado a la Huella Tiempo entre mano y mano Tiempo de empaque Caducidad	0.92 a 0.96 27.4 a 29.4 15 a 17 Segundos Líquido Amarillento 6 a 8 Minutos 15 a 20 Minutos 30 a 40 Minutos 12 a 16 Horas 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 130 a 150 gr/m ²	DIRECTA 130 a 150 gr/m ²



NOTAS

- Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.
- Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.