

NOMBRE DEL PRODUCTO	BARNIZ ENTINTADO
---------------------	-------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	LACA DE NITROCELULOSA ENTINTADA
DILUYENTE	D-8000 de 10%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Barniz de alto brillo entintado, para aplicar como acabado de secado rápido sobre superficies selladas con nitrocelulosa o fondeada con poliuretano. Se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto en colores transparentes, de alto brillo y secado rápido.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Tacto Tiempo de secado a la Huella Tiempo entre mano y mano Tiempo de empaque Caducidad	Según color Según color Según color Líquido de color 12 a 15 Minutos 30 a 40 Minutos 30 a 40 Minutos 12 a 16 Horas 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 130 a 150 gr/m ²	16 a 18" CF/4 a 25°C 130 a 150 gr/m ²

NOTAS

•SERIE DE COLORES:

Clave	Color	Peso Específico	% Sólidos	Viscosidad CF/4
LT-0112	Early American	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0114	Nogal	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0115	Nogal Clásico	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0116	Maple	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0117	Caoba Inglés	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0119	Caoba Clásico	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0120	Roble	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0121	Arce	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0125	Magnolia	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos
LT-0127	Amaranto	0.94 a 0.97	35 a 38	32 a 38 Segundos

•Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.

•Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

•Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.