

NOMBRE DEL PRODUCTO	PRIMER PARA METAL ROJO
---------------------	-------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	PRIMER ALQUÍDALICO MODIFICADO CON PROPIEDADES ANTICORROSIVAS
--------------------	---

DILUYENTE	D-8000 al 100%
-----------	-----------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Producto que se aplica como primera capa en muebles metálicos o partes de metal de muebles en general, sirviendo como base a procesos de decoración, para obtener diversos efectos como envejecido, veteado, marmoleado y texturizados.
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto con propiedades anticorrosivas que presenta muy buena adherencia a la mayoría de los metales usados en la fabricación de muebles. Presenta un rápido secado, buen lijado y puede ser sobre aplicado con productos de nitrocelulosa, base agua y poliuretano.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % sólidos Viscosidad CD/8 a 25 °C Aspecto físico Tiempo de secado para lijado Tiempo entre mano y mano Tiempo para dar la siguiente capa Caducidad	1.10 a 1.14 40 a 44 54 a 58 Segundos Líquido de color 15 a 20 Minutos 20 a 25 Minutos 30 a 35 Minutos 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
--------------------	---------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	17" a 19" CF/4 a 25 °C 130 a 150 gr/m ²
--	---

NOTAS

- Antes de aplicar el primer, es necesario limpiar muy bien la superficie, eliminando todas las partículas sueltas, escoria, orín, grasa y polvo del sustrato.
- Para lograr una mejor adherencia sobre el sustrato, recomendamos los siguientes métodos de limpieza, sobre la superficie a aplicar:
 - Sobre piezas sin óxido:
 - lavar con D-0400 o D-0444 para eliminar polvo o grasa
 - Sobre piezas con orín o escoria superficial:
 - Usar carda o lija para metal, para quitar el óxido y posteriormente lavar con D-0400 o D-0444 para eliminar polvo y grasa
 - Sobre piezas con orín o escoria profunda:
 - Se recomienda el Sand Blast o Chorro de Arena de sílica, para eliminar completamente el óxido y después lavar con D-0400 o D-0444.
- No debe sobre aplicarse con productos tipo poliéster.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-8000; en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.
- Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.
- En la mayoría de los casos se recomienda dar solo una capa de este material, aunque es posible dar dos capas. Este producto se suministra solo en dos colores: Amarillo y Rojo óxido, por cuestiones de funcionalidad, no se suministra en más colores y no es recomendable mezclar con ningún producto o pasta para obtener otros tonos. Se recomienda siempre asentar antes de sobre aplicar cualquier producto.
- Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.