

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESANALACK
---------------------	-------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	RESANADOR BASE AGUA
--------------------	----------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Donde sea necesario tapar pequeñas imperfecciones de la madera, causadas por clavos, grapas, ensambles, etc.</i>
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Es un producto de rápido secado y fácil lijado. Listo para usarse, de fácil aplicación a cuña o espátula, tiene un excelente poder de empaste.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	Según Color Según Color Según color Pastoso 6 Meses
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	CUÑA O ESPATULA
--------------------	-----------------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA N/A
--	----------------

hoja técnica

NOTAS

•SERIES:

CLAVE	COLOR	PESO ESPECIFICO	% SÓLIDOS	VISCOSIDAD
RL-0001	BLANCO	1.70 a 1.76	75.3 a 79.3	225000 a 255000 cps
RL-0014	NOGAL	1.76 a 1.85	73.0 a 77.0	300000 a 400000 cps
RL-0016	MAPLE	1.70 a 1.90	73.0 a 77.0	300000 a 400000 cps
RL-0018	CAOBA	1.60 a 1.70	73.0 a 77.0	240000 a 400000 cps
RL-0020	ROBLE	1.65 a 1.80	73.0 a 77.0	300000 a 400000 cps
RL-0022	PINO	1.75 a 1.78	73.9 a 77.9	300000 a 400000 cps

•Es muy importante aplicar solo en fallas causadas por ensambles de la madera, y pequeñas imperfecciones de la madera.

•Si la cantidad aplicada es en exceso, puede llegar a fracturarse.

•Si se dejase destapado el bote puede resecarse, de preferencia eliminar el producto seco.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.