

NOMBRE DEL PRODUCTO	SELLACERRIN
---------------------	--------------------

FINICIÓN TÉCNICA	RESANADOR BASE SOLVENTE
------------------	--------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Formulado especialmente para resanar madera de pino, en donde hay imperfecciones de la madera, como poros, pequeños golpes, espacios por uniones de maderas, marcas de grapa o clavos, etc.</i>
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Permite que al paso del tiempo cuando la madera por naturaleza va cambiando de color el resanador lo hace también al mismo paso, es un Producto de rápido secado, fácil lijado, y buen poder llenado. Mejor desempeño que los resanadores usuales</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	1.15 - 1.20
	% Sólidos	57 - 59
	Viscosidad Brookfield a 25°C	70 000 a 90 000 cps
	Aspecto Físico	Pastoso
	Tiempo para lijar	60 Minutos
	Tiempo mínimo para aplicar sellador	60 Minutos
	Caducidad	2 Años

TIPO DE APLICACIÓN	CUÑA O ESPATULA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

SERIE:

RS-0514	Sellacerrin Nógal
RS-0516	Sellacerrin Maple
RS-0518	Sellacerrin Caoba
RS-0520	Sellacerrin Roble
RS-0522	Sellacerrin Pino

NOTAS

Es muy importante aplicar con “cuña” restirando solo en fallas , causadas por diversos factores como ensambles de la madera, pequeñas imperfecciones de la madera, etc.

El tiempo de lijado dependerá de la cantidad de producto aplicado

No es recomendable aplicar plastas demasiado gruesas de resanador para evitar que pueda estrellarse.

No se recomienda sobre aplicar con productos de poliuretano o poliéster para evitar la remoción del resane y problemas de falta de adhesión.

Si se deja destapado el bote puede resecarse, de preferencia eliminar el producto seco.

Este producto debe almacenarse en un lugar seco, fresco y a la sombra.

Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores orgánicos, se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal y trabajar en áreas bien ventiladas.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.