

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO SUPERCLAVO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Adhesivo acuoso a base de resinas acrílicas y libre de solventes, en forma de pasta.	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Apropiado para pegar con gran resistencia a la mayoría de los materiales de uso común en construcción. Pega laminados decorativos, aislantes o acústicos, corcho, espuma de poliestireno, madera, PVC, concreto, tablaroca etc. También es adecuado para pegar azulejo, mosaico, aluminio y materiales similares.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Consistencia de pasta. No escurre. Fórmula con base de dispersiones acrílicas. Alto contenido de sólidos. Acabado flexible. Beneficios: Apropiado para superficies verticales. Sostiene objetos en el área de pegado inmediatamente. (Agarre instantáneo) Sin solventes. No es tóxico. Adherencia sobre una gran variedad de materiales. Se puede pintar cuando seca. Lavable con trapo húmedo, mientras no seca. Gran fuerza de pegado. El pegado puede corregirse durante los primeros 5 minutos. Resistente al calor (hasta 70 °C). Rellena ranuras hasta 1 cm de ancho. Resiste vibraciones.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO ASTM
CONSISTENCIA	Pasta suave opaca color Blanco.	VISUAL
COLOR	BLANCO	VISUAL
PH	7 – 9	
% SÓLIDOS POR PESO	64-68 %	
TIEMPO DE PEGADO	20 a 30 min.	
TIPO DE APLICACIÓN		



• **APLICACIÓN:**

- Las superficies deben estar limpias, firmes y secas. Por lo menos, una de ellas debe de ser permeable a la humedad, para que el curado se realice.
- Aplique el producto en forma lineal (cordón de 6 a 8 mm. diámetro.)
- Puntual (spots de 3 a 6 mm. diámetro) o untándolo con una llana, distribuyéndolo sobre una de las superficies.
- La cantidad del adhesivo depende del peso o esfuerzo que deba soportar el pegado.
- El tiempo de curado del ADHESIVO SUPERCLAVO varía en función de la porosidad de las superficies unidas y de la temperatura ambiente.
- Las superficies muy absorbentes y/o polvosas deben ser tratadas con primer después de limpiarse, pudiendo utilizar como tal el ADHESIVO SUPERCLAVO en solución 1:1 en agua. Así mismo, las superficies muy irregulares deben nivelarse con el resanador adecuado antes de iniciar el pegado.
- Una las partes y presionando firmemente, haga la alineación final de las mismas. Mantenga la posición y la presión por medio de apoyos como travesaños y prensas.
- Una vez curado, el ADHESIVO SUPERCLAVO puede ser cubierto con pinturas de dispersión (vinílica ó acrílica)

Recomendaciones Importantes:

- La limpieza de residuos del ADHESIVO SUPERCLAVO en herramientas y área de pegado debe hacerse inmediatamente después de aplicarse, con un trapo húmedo ó con agua.

Precauciones:

No se use a temperaturas menores a 5 °C. Evítese el contacto con los ojos y piel, lavándose cuidadosamente los residuos con agua despues de usarse

• **ALMACENAJE Y CADUCIDAD:**

- A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado, en lugar fresco y seco.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

FAMILIA: Adhesivos

VERSIÓN: 28/09/11

IMPRESIÓN: 28/09/11

