

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | <b>PEGASAYER BLANCO</b> |
|---------------------|-------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFINICIÓN TÉCNICA        | <b>PEGAMENTO DE PVA</b>                                                                                                                                                                            |
| PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO | Para unir casi cualquier tipo de madera, se utiliza en armado de muebles, unión de madera maciza con el tablero, para engrosados; ideal para sillería y en general donde se requiera un pegamento. |

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | Listo para usarse en forma directa. Excelentes propiedades de resistencia al uso y al esfuerzo, cumple ampliamente con normas de calidad nacional y extranjera. De rápido secado a temperatura ambiente. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | Peso Específico a 25°C<br>% Sólidos<br>Viscosidad Brookfield a 25°<br>Aspecto Físico<br>Secado al Tacto<br>Secado a la Huella<br>Caducidad | 1.08 a 1.10<br>49 ± 1<br>1600 a 2000 cps<br>Líquido Blanco<br>6 a 7 Minutos<br>10 a 11 Minutos<br>1 Año |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TIPO DE APLICACIÓN                                           | BROCHA                                                      | INYECCIÓN                                                   | ESPÁTULA                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VISCOSIDAD DE APLICACIÓN<br>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO | 32 – 38 Segundos CD/8 a 25°C<br>75 – 100 gr./m <sup>2</sup> | 32 – 38 Segundos CD/8 a 25°C<br>75 – 100 gr./m <sup>2</sup> | 32 – 38 Segundos CD/8 a 25°C<br>75 – 100 gr./m <sup>2</sup> |

## NOTAS

### •SECADOS:

|                           |            |                          |
|---------------------------|------------|--------------------------|
| Resistencia a la tracción | 5 Minutos  | 32.0 Kp/cm <sup>2</sup>  |
| Resistencia a la tracción | 20 Minutos | 90.0 Kp/cm <sup>2</sup>  |
| Resistencia a la tracción | 1 Hora     | 136.0 Kp/cm <sup>2</sup> |

•El rápido fraguado de este pegamento, aumenta la capacidad de su departamento de armado.

•Por su viscosidad evita desperdicios excesivos y escurrimientos.

•Recomendamos almacenarse en un lugar seco y fresco a la sombra. No deberá ser expuesto a temperaturas inferiores a 0°C.

## IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.