

NOMBRE DEL PRODUCTO	PEGASAYER PLUS
---------------------	-----------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	PEGAMENTO DE PVA
--------------------	-------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Para unir casi cualquier tipo de madera, se utiliza en armado de muebles, unión de madera maciza con el tablero, para engrosados; ideal para sillería y en general donde se requiera un pegamento.</i>
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Listo para usarse en forma directa. Excelentes propiedades de resistencia al uso y al esfuerzo, cumple ampliamente con normas de calidad nacional y extranjera. De rápido secado a temperatura ambiente.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25 °C Aspecto Físico Secado al Tacto Secado a la Huella Caducidad	1.08 a 1.10 49 ± 1 1600 a 2000 cps Líquido Blanco 6 a 7 Minutos 10 a 11 Minutos 1 Año
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	INYECCIÓN	ESPÁTULA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	32 – 38 Segundos CD/8 a 25°C 75 – 100 gr./m ²	32 – 38 Segundos CD/8 a 25°C 75 – 100 gr./m ²	32 – 38 Segundos CD/8 a 25°C 75 – 100 gr./m ²

NOTAS

•SECADOS:

Resistencia a la tracción	5 Minutos	32.0 Kp/cm ²
Resistencia a la tracción	20 Minutos	90.0 Kp/cm ²
Resistencia a la tracción	1 Hora	
136.0 Kp/cm ²		

•El rápido fraguado de este pegamento, aumenta la capacidad de su departamento de armado.

•Por su viscosidad evita desperdicios excesivos y escurrimientos.

•Recomendamos almacenarse en un lugar seco y fresco a la sombra. No deberá ser expuesto a temperaturas inferiores a 0°C.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.