

NOMBRE DEL PRODUCTO	MULTILACK TRANSPARENTE
---------------------	-------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	LACA DE NITROCELULOSA
DILUYENTE	D-8000 de 10 a 20%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Especialmente formulada para lograr efectos craquelados, imitación piel y antiguos, para muebles de uso en interiores.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Se aplica sobre superficies previamente preparadas con Fondo Lack NL-02XX, o Nitro Lack LN-00XX, para lograr el efecto craquelado.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo de secado al Tacto Tiempo de secado a la Huella Caducidad	0.87 a 0.91 18 a 20 53 a 59 Segundos Líquido Lechoso 5 a 7 Minutos 8 a 10 Minutos 2 Años
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	16 A 18" CF/4 a 25 °C 130 a 150 gr/m²

NOTAS

- Para lograr el efecto craquelado, se debe aplicar una sola mano de MULTILACK. Dependiendo de la cantidad aplicada de una sola vez, se regula el efecto deseado. A menor cantidad, se obtiene un craquelado más fino y a mayor cantidad se obtiene un craquelado más grande.
- Es recomendable dar una mano de acabado de nitrocelulosa tipo NL-07XX, NL-10XX, NL-12XX; para proteger el efecto logrado y dar una mayor dureza final.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-8000; en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.
- Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.
- Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- Los barnices de nitrocelulosa son materiales termoplásticos y a temperaturas altas pueden sufrir alteración en la dureza de la película, por lo que se recomienda tener esto presente cuando se realice la operación de empaque, estibado y transporte; para evitar posibles marcas en el acabado.
- Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.