

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLUCIÓN MATIZANTE
---------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	MATIZANTE PARA LACAS DE NITROCELULOSA
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Producto utilizado especialmente para reducir el brillo de lacas de nitrocelulosa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto auxiliar de alto poder de matizado, dosificación de 1 a 10%.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.90 a 0.94 13 a 17 4000 a 6000 cps Líquido Viscoso 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- No es un producto de uso directo.
 - A continuación se propone un cuadro orientativo de los resultados que se pueden obtener de acuerdo a las partes que se agreguen de solución matizante NL-0900 a 100 partes de laca nitro NL-1000 de 90 unidades de brillo.
- | | | | | | |
|--------------------|----|------|------|------|----|
| PARTES NL-090 | 0 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10 |
| UNIDADES DE BRILLO | 90 | 26 | 16 | 10 | 6 |
- Es necesario agitar siempre antes de utilizar el producto para asegurar buenos resultados.
 - Puede ser usada para ajustar el grado de brillo, de cualquier laca de nitrocelulosa de secado físico. No debe utilizarse para mezclar con otro tipo de lacas.
 - Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.