

NOMBRE DEL PRODUCTO	FONDO LACK
---------------------	-------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	FONDO DE NITROCELULOSA PIGMENTADO
DILUYENTE	D-8000 de 100 a 120%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Desarrollado para aplicarse como color base para procesos tipo craquelado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Fondo de nitrocelulosa de secado físico con alto poder de pigmentación y excelente nivelación.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CD/8 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo de secado al Tacto Tiempo de secado a la Huella Tiempo entre mano y mano Caducidad	Según color Según color Según color Líquido de color 5 a 7 Minutos 12 a 16 Minutos 20 a 25 Minutos 2 Años
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	16 A 18" CF/4 a 25 °C 130 a 150 gr/m ²

NOTAS

Clave	Producto	Viscosidad	Peso Específico	% Sólidos
NL-0203	Fondo Lack Ocre 13 a 17" CD/8	0.97 a 1.03	31.0 a 35.0	
NL-0204	Fondo Lack Amarillo Canario	13 a 17" CD/8	1.00 a 1.10	31.0 a 35.0
NL-0205	Fondo Lack Amarillo Oro	13 a 17" CD/8	1.00 a 1.10	31.0 a 37.0
NL-0206	Fondo Lack Rojo Colonial	13 a 17" CD/8	0.99 a 1.03	32.0 a 38.0
NL-0207	Fondo Lack Rojo Vivo	13 a 17" CD/8	0.95 a 1.05	32.0 a 38.0
NL-0208	Fondo Lack Naranja	13 a 17" CD/8	1.05 a 1.15	32.0 a 38.0
NL-0209	Fondo Lack Azul	13 a 17" CD/8	0.95 a 1.05	26.0 a 30.0
NL-0210	Fondo Lack Verde	13 a 17" CD/8	0.94 a 0.98	28.0 a 30.0
NL-0211	Fondo Lack Royal Marrón	13 a 17" CD/8	0.93 a 0.97	24.0 a 26.0

• Disponible en colores especiales sobre pedido.

• Si la humedad del medio ambiente es alta, se puede presentar el problema de blushing en la película. Por lo que en estas condiciones, se recomienda agregar un 2% de retardador D-0200 o un 5% de solvente D-0180.

• Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-8000; en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.

• Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.

• Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

• Los barnices de nitrocelulosa son materiales termoplásticos y a temperaturas altas pueden sufrir alteración en la dureza de la película, por lo que se recomienda tener esto presente cuando se realice la operación de empaque, estibado y transporte; para evitar posibles marcas en el acabado.

• Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.