

NOMBRE DEL PRODUCTO	SELLALACK PROFESIONAL DIRECTO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	SELLADOR DE NITROCELULOSA	
DILUYENTE	D-8000 O D-0450	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Sellador de nitrocelulosa de uso en mueble de interiores, de tablero enchapado ó madera sólida. Adecuado para acabados a poro abierto. Para aplicación a pistola. Por lo que es ideal para trabajos en serie que requieran un secado rápido. se puede sobre aplicar lacas de nitrocelulosa ó esmaltes sintéticos	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Sellador especialmente preparado a viscosidad de aplicación para usarse a pistola..	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C	0.86 a 0.90
	% Sólidos	13 a 15
	Viscosidad CF/4 a 25 °C	14 a 16 segundos
	Aspecto Físico	Líquido lechoso
	Tiempo de secado al polvo	6 a 8 Minutos
	Tiempo entre mano y mano	15 a 20 Minutos
	Tiempo para lijar	20 Minutos
	Tiempo mínimo para dar acabado	30 Minutos
	Caducidad	2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	14 a 16" CF/4 a 25 °C	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	120 a 150 gr/m²	

NOTAS

- Dada la viscosidad de este material es necesario agitar antes y durante su uso para asegurar que las características del sellador son constantes.
- No se recomienda sobre aplicar con productos catalizados ácidos, poliuretano o poliéster, porque se producirán problemas de adherencia por remoción, estrellado o arrugamiento de la película.
- Para dar color a la madera, se recomienda el uso de las siguientes líneas de tintas: TS-66XX Entonasayer, TP-0XXX Entonasayer, TP-08XX Tinta Spray, TI-00XX Tinta Arcoíris. Como tintas manchas se recomienda utilizar TS-05XX Sayer Fill, TS-61XX Manchasayer, TM-0XXX Manchasayer, TXMA-15XX Manchasayer. El uso de esmaltes base alquídica o aceite, como tintas, no ofrece una buena adherencia a los selladores.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando D-8000 como diluyente, en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.
- Si la humedad del medio ambiente es alta, se puede presentar el problema de blanqueamiento o nubes en la película. Por lo que en estas condiciones, se recomienda agregar 2% de retardador D-0200 o un 5% de solvente D-0180.
- Los tiempos de secado y lijado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir, la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen en el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.
- Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico. Se recomienda el uso de mascarilla de carbón activado, lentes de seguridad y guantes, como protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- Se debe conservar este producto, en su envase bien cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra. Después de algún tiempo se puede presentar un incremento en su viscosidad, para lo cual se recomienda usar una mayor dilución al preparar el material.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.