

NOMBRE DEL PRODUCTO	URESAYER PIGMENTADO
---------------------	----------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ACABADO POLIURETANO DE DOS COMPONENTES PIGMENTADO
CATALIZADOR	UC-4500 al 100%
DILUYENTE	UD-1002 de 30 a 50%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Acabado de poliuretano de color, para mueble de alta calidad, armado o desarmado, proporciona un terminado de gran cuerpo y excelente brillo. Para aplicarse sobre fondos pigmentados de poliuretano o poliéster.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Acabado de alto poder cubriente, buena dureza y excelente nivelación
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos) Tiempo entre mano y mano Tiempo de secado al polvo Tiempo de secado a la huella Tiempo de estibado Caducidad	Según color Según color Según color Líquido de color 3 a 4 Horas 20 a 30 Minutos 14 a 16 Minutos 5 a 6 Horas 24 Horas 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	15 a 16" CF/4 a 25 °C 120 a 150 gr/m ²

NOTAS

Clave	Color	Viscosidad	Peso Específico	% Sólidos
UB-4522	Marfil	50 a 70" CF/4	1.20 a 1.25	60.0 a 74.0
UB-4525	Almendra	25 a 30" CF/4	1.17 a 1.24	58.0 a 62.0
UB-4527	Rojo	35 a 45" CF/4	1.05 a 1.09	53.0 a 57.0
UB-4529	Gris	30 a 40" CF/4	1.12 a 1.18	55.0 a 59.0
UB-4531	Vino	60 a 70" CF/4	1.03 a 1.07	52.0 a 56.0
UB-4533	Verde	33 a 38" CF/4	1.00 a 1.04	51.0 a 55.0
UB-4539	Azul	55 a 65" CF/4	0.94 a 0.99	51.0 a 55.0
UB-4540	Salmón	25 a 35" CF/4	1.10 a 1.14	57.0 a 61.0
UB-4545	Oro Limpio	40 a 50" CF/4	0.96 a 1.00	42.0 a 46.0

- Esta línea se vende solo en colores especiales bajo pedido, no hay colores básicos.
- Cuando se barniza en lugares con poca ventilación, se recomienda utilizar el Endurecedor UC-4300 al 100%, que proporciona un excelente brillo, con propiedades similares a las del UC-4500.
- Se recomienda respetar los porcentajes de mezcla indicados, de lo contrario el producto sufrirá alteraciones en sus propiedades finales.
- En climas muy cálidos o cuando se aplica un alto gramaje, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, en estos casos se recomienda utilizar Solvente Retardante UD-1001 de un 5 al 10% sobre la parte A. Cuando esto no es suficiente para eliminar el problema, se puede usar además un 5% de Aditivo Antihervido AU-0300. Si el problema continua, será necesario disminuir el gramaje aplicado.
- Una vez aplicado el barniz, se recomienda proteger la aplicación durante 15 minutos, dejando reposar la pieza en un área libre de polvo y de corrientes de aire, para disminuir el problema de atrapado de polvo en la película.
- Si se desea abrillantar la película, es necesario esperar 48 horas, a gramajes normales de aplicación, después de este tiempo el producto habrá alcanzado una dureza suficiente para realizar esta operación.
- Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a 4 horas de trabajo.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.