

NOMBRE DEL PRODUCTO	URESAYER TOP COAT
---------------------	--------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ACABADO POLIURETANO DE DOS COMPONENTES
CATALIZADOR	UC-0100 al 70%
DILUYENTE	UD-1002 de 20 a 30%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Acabado de poliuretano transparente formulado para ser aplicado en equipo de inmersión rotatoria o con pistola aerográfica; puede ser aplicado sobre fondo de poliuretano o fondo poliéster.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Acabado que proporciona altos sólidos de mezcla a viscosidad de aplicación, dejando una película con excelente cuerpo y brillo. Es un producto con alta dureza, resistencia química y flexibilidad.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos) Tiempo entre mano y mano Tiempo de secado al polvo Tiempo de secado a la huella Tiempo de estibado Unidades de Brillo a 20° Caducidad	0.96 a 1.00 41 a 43 18 a 22 Segundos Líquido Ámbar 3 Horas 20 a 30 Minutos 16 a 18 Minutos 2 Horas 36 Horas 96 a 98 UB 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA	INMERSIÓN ROTATORIA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	14 a 15" CF/4 a 25 °C 120 a 150 gr/m ²	13 a 14" CF/4 a 25 °C 120 a 150 gr/m ²

NOTAS

- Se recomienda respetar los porcentajes de mezcla indicados, de lo contrario el producto sufrirá alteraciones en sus propiedades finales.
- En climas muy cálidos o cuando se aplica un alto gramaje, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, en estos casos se recomienda utilizar Solvente Retardante UD-1001 de un 5 al 10% sobre la parte
- Una vez aplicado el barniz, se recomienda proteger la aplicación durante 30 minutos, dejando reposar la pieza en un área libre de polvo y de corrientes de aire, para disminuir el problema de atrapado de polvo en la película.
- Si se desea abrillantar la película, es necesario esperar 48 horas a gramajes normales de aplicación, después de este tiempo el producto habrá alcanzado la dureza necesaria para pulir.
- Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a 4 horas de trabajo.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.