

NOMBRE DEL PRODUCTO	URESAYER MATE 30 UB ANTIFLAMA
DEFINICIÓN TÉCNICA	ACABADO POLIURETANO DE DOS COMPONENTES IGNIFUGO
CATALIZADOR	UC-6000 al 50%
DILUYENTE	UD-1002 de 10 a 20%

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Acabado de poliuretano transparente utilizado como base en la protección de la madera para muebles de Auditorios, oficinas de convenciones, salas y en espacios donde se concentra una gran cantidad de personas. Es un recubrimiento que retardador de flama, es auto extingible, evita la propagación del fuego.</i>
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Acabado mate de alta tersura y uniformidad de matizado, con excelente nivelación y buen poder cubriente.</i>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	0.98 a 1.04
	% Sólidos	44.0 a 48.0
	Viscosidad CF/4 a 25°C	29 a 33 Segundos
	Aspecto Físico	Líquido Lechoso
	Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos)	3 ½ Horas
	Manos recomendadas	1 mano
	Tiempo de secado al polvo	15 - 20 Minutos
	Tiempo de secado a la huella	7 - 8 Horas
	Tiempo de estibado	NO ESTIBA
	Brillo Angulo 60°	20 -30 UB
	Caducidad	Indefinido

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	14 a 15" CF/4 a 25°C
GRAMAJE RECOMENDADO	120 a 150 gr/m ²



NOTAS:

- Se recomienda utilizar el catalizador recomendado para este producto, respetar los porcentajes de mezcla indicados en la ficha técnica.
- Es un producto de lento secado, su características de retardar el fuego lo hacen ser un recubrimiento FLEXIBLE con propiedades especiales que difiere al poliuretano tradicional, es un Acabado que NO SE PUEDE ESTIBAR; se recomienda aplicar una sola mano para dar el terminado final.
- La línea de productos debe llevarse a cabo un proceso completo utilizando el Fondo y Acabado de la línea ANTIFLAMA (Ignífuga).

PROCESO DE APLICACIÓN SISTEMA EN TRANSPARENTE			
Clave	Nombre	Num. manos	gr/m2
UF-6000	Uresayer Fond Transparente Antiflama	2 manos	150 por mano
UM-6030	Uresayer Mate 30UB Antiflama	1 manos	120 por mano

- Para obtener una consistencia en las unidades de brillo en el acabado, es necesario mantener un sellado uniforme, si hay cambios en la preparación del soporte o en el producto de sellado, esto se reflejará en el brillo final. Otros factores que se deben tener en cuenta, son mantener las condiciones de aplicación constantes, es decir: la viscosidad de mezcla, el catalizador, el solvente, el gramaje a aplicar.
- Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a una hora de trabajo.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.