

NOMBRE DEL PRODUCTO	 AISLANTE BLANCO
DEFINICIÓN TÉCNICA	 AISLANTE DE POLIURETANO ACRÍLICO
CATALIZADOR	 UC-2000 al 40%
DILUYENTE	 R-0125/C de 50 a 60%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i> Imprimación aislante de poliuretano acrílico no amarillante, formulado especialmente para evitar la migración de la resina, al ser aplicado sobre madera de pino. Puede sobre aplicarse con fondos o acabados acrílicos de secado al aire, de poliuretano acrílico y productos UV. </i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i> Aislante blanco con excelente poder cubriente y muy buena resistencia a la migración de la resina del pino. Permite sobre aplicarse después de una a tres horas de su aplicación sin necesidad de lijar. </i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos) Tiempo de secado al polvo Tiempo para asentar Tiempo mínimo para sobre aplicar sin lijar Tiempo máximo para sobre aplicar sin lijar Caducidad	1.28 a 1.32 59 a 61 95 a 105 Segundos Líquido Blanco 2:30 Horas 10 Minutos 1 Horas 1 Horas 3 Horas 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	14 a 15" CF/4 a 25 °C 120 a 150 gr/m ²	

NOTAS

- Se recomienda respetar los porcentajes de mezcla indicados, de lo contrario el producto sufrirá alteraciones en sus propiedades finales.
- La cantidad de aplicación dependerá de la cantidad de resina contenida en el pino, en pinos muy resinosos o con muchos nudos es recomendable incrementar la cantidad o dar dos manos de R-0901/A.
- Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a 3 horas de trabajo.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.