

NOMBRE DEL PRODUCTO	CATALIZADOR AL 50% P/N-15
---------------------	----------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ENDURECEDOR PARA POLIURETANO
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Segundo componente para fondos de Poliuretano.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Endurecedor utilizado para el fondo N-0015/A, proporciona un secado medio.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.93 a 0.96 32.5 a 34.5 24 a 26 Segundos Líquido Ámbar 1 Año
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con agua abundante.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.