

NOMBRE DEL PRODUCTO	URECRYL BLANCO BRILLANTE
DEFINICIÓN TÉCNICA	ACABADO ACRILICO PIGMENTADO DE DOS COMPONENTES

CATALIZADOR	UC-2050 al 15%
DILUYENTE	UD-1002 de 60 a 70%

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Acabado de poliuretano Acrílico brillante, se recomienda para mobiliario de hoteles, zonas costeras, muebles de baño y puertas de cocina; es un Acabado de alta durabilidad y resistencia en el exterior, soporta la humedad y ambiente salino.</i>
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Acabado blanco brillante de rápido secado y corto tiempo de secado, es de alto poder cubriente, alta dureza y estable a condiciones externas.</i>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	1.10 a 1.16
	% Sólidos	45.5 a 47.5
	Viscosidad CF/4 a 25°C	54 a 62 Segundos
	Aspecto Físico	Líquido Blanco
	Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos)	2 a 2:30 Horas
	Tiempo recomendado entre mano y mano	14 a 20 Minutos
	Tiempo de secado al polvo	10 a 12 Minutos
	Tiempo de secado a la huella	80 a 90 Minutos
	Tiempo de estibado	24 Horas
	Brillo Angulo 60°	94 - 97 UB
	Caducidad	Indefinido

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	14 a 15" CF/4 a 25°C
GRAMAJE RECOMENDADO	100 a 120 gr/m ²

NOTAS:

- Se recomienda respetar los porcentajes de mezcla indicados, de lo contrario el producto sufrirá alteraciones en sus propiedades finales. No existe otro catalizador compatible con este sistema.
- En climas muy cálidos o cuando se aplica un alto gramaje, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, en estos casos se recomienda utilizar Solvente Retardante UD-1001 de un 5 al 10% sobre la parte A. Cuando esto no es suficiente para eliminar el problema, se puede aplicar manos ligeras y dejar tiempo de secado suficiente entre manos.
- Una vez aplicado el barniz, se recomienda proteger la aplicación durante 10 minutos, dejando reposar la pieza en un área libre de polvo y de corrientes de aire, para disminuir el problema de atrapado de polvo en la película.
- Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada media hora. No se recomienda preparar grandes cantidades de Acabado.
- Si la viscosidad se ha incrementado, más de 3 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a 1 horas de trabajo.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

