

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | <b>SAYER FOND BASE MEDIO</b> |
|---------------------|------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFINICIÓN TÉCNICA        | <b>FONDO POLIURETANO DE DOS COMPONENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CATALIZADOR               | <b>UC-1010 al 50%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DILUYENTE                 | <b>UD-1000 de 40 a 50%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO | <i>Fondo de poliuretano de altos sólidos y aceptable transparencia que puede usarse directo o mezclado con concentrados de la línea TC-05XX, para obtener fondos de color de rápido secado y excelente lijabilidad. Especial para sellar tablero de MDF o aglomerado con papel relacable.</i> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES                                  | Fondo con alto poder de llenado, buen rendimiento y facilidad de lijado.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS                                      | Peso Específico a 25 °C<br>% Sólidos<br>Viscosidad CD/8 a 25 °C<br>Aspecto Físico<br>Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos)<br>Tiempo entre mano y mano<br>Tiempo para asentar<br>Tiempo para lijar<br>Tiempo mínimo para dar acabado<br>Caducidad | 1.08 a 1.10<br>54 a 58<br>12 a 16<br>Segundos<br>Líquido Lechoso<br>1:30 Horas<br>20 a 25 Minutos<br>45 a 60 Minutos<br>1:30 a 2 Horas<br>3 a 4 Horas<br>2 Años |
| TIPO DE APLICACIÓN                                           | PISTOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| VISCOSIDAD DE APLICACIÓN<br>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO | 16 a 18" CF/4 a 25 °C<br>100 a 150 gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |

## NOTAS

- Para preparar colores especiales, se debe tomar 75 partes de UF-3000 como base y mezclar con 25 partes de concentrados de la línea TC-05XX.
- Si no se cuenta con una buena ventilación y se desea disminuir el olor en el ambiente, se puede usar Enduresayer UC-1310 al 50%, con el cual se obtendrán tiempos de secado similares al UC-1010.
- Si se busca un mayor llenado se debe usar un solvente que abata rápidamente la viscosidad y que permita usar menos solvente para llegar a la viscosidad de aplicación, como los Dilusayer UD-1003 o el D-0404. Estos solventes, además de bajar la viscosidad, son de rápida evaporación por lo que el producto también desgasificará en menos tiempo. Por esta razón, puede ser que al usarlos sea necesario combinar con 10 o 20% de UD-1002 para controlar la nivelación y evitar el briseado.
- En climas muy cálidos o cuando se aplica un alto gramaje, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, se recomienda en este caso, dar manos más diluidas o usar Dilusayer UD-1002 como solvente en lugar del UD-1000.
- Se recomienda respetar los porcentajes de mezcla indicados, de lo contrario el producto sufrirá alteraciones en sus propiedades finales.
- Para el sellado de chapas o maderas de poro pronunciado, es una buena solución aplicar la primera mano de fondo, preparando la mezcla más diluida a una viscosidad de 13 a 14" CF/4, para humectar mejor el poro, dejar secar, asentar para cortar el repelo de la madera y continuar con una o dos manos normales de fondo.
- No es recomendable dar más de 3 manos de fondo, ya que se pudieran producir problemas de estrellamiento por rigidez de la película y de falta de transparencia. El lijado de la última capa de fondo debe hacerse con lija grano 320, en el sentido de la veta, para evitar que las marcas del lijado se noten al dar el acabado.
- Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a 2 horas de trabajo.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

## IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.