

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER FOND MEDIO COLOR
---------------------	-------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	FONDO POLIURETANO DE DOS COMPONENTES PIGMENTADO
CATALIZADOR	UC-1010 al 50%
DILUYENTE	UD-1000 de 40 a 50%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Fondo de poliuretano pigmentado de altos sólidos y buen poder cubriente, para sellar tablero de MDF o aglomerado con papel relacable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Fondo con alto poder de llenado y pigmentación, de buen rendimiento y facilidad de lijado.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos) Tiempo entre mano y mano Tiempo para asentar Tiempo para lijar Caducidad	Según color Según color Según color Líquido de color 1:30 Horas 15 a 20 Minutos 1:30 a 2 Horas 3 a 4 Horas 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	16 a 18" CF/4 a 25 °C 120 a 150 gr/m ²

NOTAS

Clave	Color	Viscosidad	Peso Específico	% Sólidos
UF-3003	Amarillo Ocre	13 a 15" CF/8	1.15 a 1.20	58 a 62
UF-3004	Amarillo Verdoso	12 a 14" CD/8	1.15 a 1.20	60 a 64
UF-3005	Amarillo Oro	12 a 14" CD/8	1.16 a 1.20	60 a 64
UF-3006	Rojo Colonial	13 a 16" CF/8	1.14 a 1.20	59 a 63
UF-3007	Rojo Vivo	13 a 16" CF/8	1.08 a 1.12	56 a 60
UF-3008	Naranja	12 a 14" CF/8	1.10 a 1.14	60 a 64
UF-3009	Azul	13 a 16" CF/8	1.10 a 1.15	57 a 61
UF-3010	Verde	13 a 16" CF/8	1.10 a 1.15	57 a 61
UF-3011	Royal Marrón	13 a 16" CF/8	1.10 a 1.15	57 a 61

•Este producto se puede surtir en tonos especiales, según el cliente lo requiera.

•Si no se cuenta con una buena ventilación y se desea disminuir el olor en el ambiente, se puede usar Enduresayer UC-1310 al 50%, con el cual se obtendrán tiempos de secado similares al UC-1010. Cuando se requiere acelerar el secado se puede usar el UC-0282 al 40%.

•En climas muy cálidos o cuando se aplica un alto gramaje, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, se recomienda en este caso, dar manos más diluidas o usar Dilusayer UD-1002 como solvente en lugar del UD-1000.

•Se recomienda respetar los porcentajes de mezcla indicados, de lo contrario el producto sufrirá alteraciones en sus propiedades finales.

•El lijado de la última capa de fondo debe hacerse con lija grano 320, para evitar que las marcas del lijado se noten al dar el acabado.

•Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a 2 horas de trabajo.

•Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.

•Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.