

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER ART/A
---------------------	--------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	RECUBRIMIENTO A DOS COMPONENTES
CATALIZADOR	E-3000/B al 100%
ADITIVO	D-3000
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Especialmente formulado para aplicaciones decorativas, recomendado para proteger fotografías, pósters, placas conmemorativas, manualidades y cerámica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Protege superficies formando una película de alta transparencia y durabilidad, no altera el color ni el aspecto de las impresiones en papel, no cambia de color con el tiempo. Gran resistencia a la abrasión y a limpiadores de uso común en el hogar. Producto de secado rápido y excelente adhesión.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C No Volátiles Viscosidad CD/8 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Polvo Tiempo de secado a la Huella Manos recomendadas Curado Total Tiempo de vida útil del producto catalizado Caducidad del Producto	1.14 a 1.18 100 95 a 115 Segundos Líquido Viscoso 3 a 4 Horas 10 a 12 Horas 1 3 Días 25 a 30 Minutos 1 Año
TIPO DE APLICACIÓN	POR VACIADO	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	Directa una vez hecha la mezcla 1.0 a 1.3 Kg./m ²	

NOTAS

CONDICIONES A TOMAR EN CUENTA EN EL ÁREA DE TRABAJO:

- Se sugiere aplicar el producto en un área limpia, sin corrientes de aire, para evitar en lo posible la presencia de polvo en la superficie a aplicar y en la película de barniz antes de su secado.
- La mesa de trabajo debe estar perfectamente nivelada para evitar que el material se escurra y no se distribuya uniformemente sobre la superficie. Es recomendable proteger con plástico la superficie de trabajo para evitar que la pieza se llegara a pegar a la mesa por escurrimiento del barniz.
- Contar con un recipiente de boca ancha para preparar la mezcla y una espátula para agitar e incorporar los componentes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Deberá estar seca y libre de grasa, polvo o materiales extraños.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- En un recipiente, vierta en partes iguales, los componentes E-3000/A y E-3000/B, mezcle utilizando una espátula, agitando hasta que la mezcla sea homogénea y transparente, por espacio de 5 minutos. Deje reposar la mezcla otros 5 minutos para dejar que reviente la mayor parte de la burbuja generada por la agitación.
- Una vez hecha la mezcla, es recomendable usar el producto inmediatamente, no deben pasar más de 30 minutos antes de usar el producto mezclado.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

- Vierta el producto mezclado sobre la superficie a cubrir, empezando por el centro de la misma, con ayuda de una espátula flexible extienda el material proporcionalmente en toda la superficie, hasta cubrirla uniformemente.
- Deje reposar 5 minutos, para permitir que el material nivele y migren las burbujas a la superficie del barniz.
- Las burbujas se eliminan, rociando la superficie del barniz fresco, con el spray que contiene el Aditivo antiburbujas D-3000.
- La pieza recién barnizada, debe dejarse reposar 24 horas, antes de manipularla.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje el producto al alcance de los niños.
- Mantenga los recipientes cerrados, en un lugar fresco, seco y a la sombra.
- Trabaje en áreas con buena ventilación.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.