

NOMBRE DEL PRODUCTO	POLYLACK MATE
----------------------------	----------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	POLIURETANO MONOCOMPONENTE AROMATICO
DILUYENTE	UD-0700 al 50%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Es ideal para barnizar aquellas maderas que estén expuestas a uso pesado, como son los pisos de parquet, cubiertas de comedor, escaleras o puertas. Se recomienda también para loseta de barro, artesanías y toda aquella superficie que requiera ser protegida con un barniz de alta resistencia.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Ofrece una gran resistencia a la abrasión, golpes y al desgaste causado por un uso continuo. También posee una gran resistencia al agua, limpiadores de uso común en el hogar y aun a los solventes más agresivos.</i>
------------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % de Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Polvo Tiempo de secado a la Huella Manos recomendadas Curado Total Brillo Angulo 60° Caducidad	0.99 a 1.03 36 a 40 60 a 90 Segundos Líquido Lechoso 45 a 50 Minutos 6 a 7 Horas 1 5 a 7 días 10 a 20 UB 1 año
--------------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA DE AIRE	BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	15 a 17 Segundos CF/4 a 25°C 100 a 120 gr/m ²	20 a 30 Segundos CF/4 a 25°C 100 a 120 gr/m ²

NOTAS

- Dar una ligera asentada a la madera con lija grado 180 a 220 en seco.
- Se recomienda dar 2 manos con UF-0700 ó una segunda opción sería dar 2 manos de UB-0700.
- EJEMPLO:

	<u>BROCHA</u>	<u>PISTOLA</u>
Primera Opción:		
1ª. Mano de UF-0700	Sin diluir	Dilución al 30%
2ª. Mano de UF-0700	Sin diluir	Sin diluir
Segunda Opción:		
1ª. Mano de UB-0700	Dilución al 50%	Dilución al 50%
2ª. Mano de UB-0700	Dilución al 30%	Dilución al 30%

- Luego de la segunda mano, esperar a que seque, lijar con lija 320 y limpiar el polvo.
- Agitar perfectamente el Pisolack Mate antes de mezclar
- Verifique que la superficie esté libre de polvo, grasa o humedad.
- Este es un barniz de poliuretano el cual reacciona con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido de la humedad.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarillas, lentes de seguridad y guantes, así como aplicarlo en lugares con buena ventilación. Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje los productos al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.