

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIDROLACK TRANSPARENTE MATE
---------------------	------------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ACRILICA MONOCOMPONENTE BASE AGUA
DILUYENTE	AGUA
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Acabado Acrílico Mate Base Agua de alta resistencia, para barnizar todo tipo de madera que esta expuesto al sol; muebles de jardín, ventanas, celosías, puertas y para la reparación de hotelería. Proporciona una película flexible y resistente para proteger de la fuerte degradación del sol.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Acabado que proporciona una alta resistencia a la radiación UV, es de fácil aplicación, con todas las ventajas que ofrece un producto base agua; su buena adherencia y flexibilidad permite que la madera pueda moverse y respirar, pero al mismo tiempo la mantiene protegida contra la intemperie.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % de Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Polvo Tiempo de secado a la Huella Tiempo para asentar Manos recomendadas Curado Total Brillo Angulo 60° Caducidad del Producto	1.02 a 1.04 38 a 40 42 a 46 Segundos Líquido lechoso 20 a 30 Minutos 1 Horas 4 Horas 2 24 Horas 14 a 18 UB 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	42 a 46 Segundos CF/4 a 25°C 100 a 150 gr/m²

NOTAS

- HIDROLACK TRANSPARENTE MATE es un barniz que no tiene olor, se puede aplicar muy fácilmente con brocha de pelo suave sobre cualquier superficie de madera que va a estar expuesta a la intemperie.
- Se recomienda aplicar primeramente La TINTA HIDRO TH-8XXX de color como base, ya que contiene inhibidores contra la reproducción de hongos y actúa como un filtro protector de la radiación UV y en combinación con el acabado HI-0815 HIDROLACK TRANSPARENTE MATE; garantizan mantener protegida la superficie de madera contra los elementos externos al que estarán expuestos como la lluvia, polvo, humedad y el sol.
- La preparación de la superficie a barnizar es muy importante para garantizar el máximo desempeño de HIDROLACK TRANSPARENTE MATE. En maderas limpias que no han sido barnizadas, se debe resanar todas las uniones de la madera y lijar con lija grano 180 y 240 en seco. En maderas ya barnizadas, se debe limpiar muy bien con agua y jabón para eliminar restos de grasa, ceras y productos de limpieza, posteriormente es necesario lijar muy uniformemente, sin dejar partes brillantes, con lija 240 en seco.
- Si la madera fue barnizada anteriormente puede ser conveniente retirar los restos de pintura con removedor AR-0001, dejar actuar, quitar con una espátula los restos, lavar con agua y jabón, dejar secar 12 horas y posteriormente lijar la superficie con lija 150 o 180 y posteriormente lija 240, aplicar la TINTA HIDRO TH-8XXX, dejar secar 8 a 12 horas y aplicar una capa de HI-0815 dejando secar de 4 a 6 horas, asentar para eliminar el repelo de la madera, posteriormente aplicar una o dos manos más de acabado. El HI-0815 puede entonarse con la tinta TH-8XXX de un 3 a un 10% para aumentar la protección a los rayos del sol.
- Antes de aplicar, espere a que el lugar esté libre de polvo y evitar las corrientes de aire para eliminar la probabilidad de basura. El HI-0815 es un producto base agua que requiere de la evaporación del agua que contiene, por lo que las condiciones ambientales influirán en los tiempos de secado finales; los tiempos reportados en las especificaciones, fueron reportados a una temperatura ambiente de a 25°C con 70% de humedad.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. No se debe almacenar o dejar el producto expuesto a temperaturas superiores a los 60°C o menores a los 5°C.
- Aunque este es un producto base agua, durante su aplicación y secado se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje los productos al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.