

NOMBRE DEL PRODUCTO	TINTA HIDRO PARA EXTERIOR
---------------------	----------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA BASE PIGMENTOS ALTA RESISTENCIA BASE AGUA
DILUYENTE	Agua
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para aplicarse directo a la madera, en mueble de jardín, ventanas, puertas, que están expuestos al intemperie; se aplica con brocha, rodillo o inmersión, siguiendo el sentido de la veta. Nos ofrece las ventajas que tiene los productos base agua.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Es una tinta que humecta y ayuda a prevenir que la madera se manche de negro por la reproducción de hongos y algas. Los colores son vivos sin presentar decoloración causada por la radiación UV; proporciona una uniforme de color resaltando la veta de la madera.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al ambiente a 25°C Tiempo de secado a 30°C Tiempo de para seguir el proceso Caducidad	0.92 a 0.95 Según el color 24 a 28 Segundos Líquido de color 3 a 4 Hora 2 Hora 8 a 12 Horas 2 Año
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	INMERSIÓN
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 30 a 50 gr/m ²	DIRECTA 30 a 50 gr/m ²



NOTAS**•SERIE DE TINTAS CONCENTRADAS:**

Clave	Color	Viscosidad CF/2	% Sólidos	Peso Específico
TH-8001	Blanco	24 a 28 seg	25 a 28	1.04 – 1.06
TH-8012	Early American	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8013	Verde Ficus	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8014	Nogal Americano	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8015	Nogal Clásico	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8020	Roble	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8022	Cedro	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8028	Miel	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8030	Teka	24 a 28 seg	17 a 19	1.02 – 1.04
TH-8031	Gris	24 a 28 seg	25 a 28	1.04 – 1.06

•La TINTA HIDRO TH-8XXX se cuenta con una amplia gama de tonos, los colores especiales están disponible bajo pedido especial, NO se pueden utilizar los colores cherry o color vino, ya que este tono no tiene estabilidad a la exposición al sol.

•IMPORTANTE: No se debe mezclar con otras familias de tintas, para conservar las propiedades originales del producto.

•Para seleccionar el color adecuado, se sugiere la aplicación de la Tinta TH-8XXX previamente en la madera a utilizar, en un sitio no visible, para ver el color real final de la aplicación.

•La preparación de la superficie a tratar es muy importante para garantizar que el terminado tenga el máximo desempeño. Se recomienda el uso de este producto en maderas limpias que no haya sido barnizadas; si la superficie a tratar es de un mueble que ha sido expuesto en exterior, sin barnizar se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotando con un cepillo suave y dejando secar 12 horas. Si la madera fue barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz aplicando removedor AR-0001, dejar actuar, quitar con una espátula los restos, lavar con agua y jabón, dejar secar 12 horas y posteriormente lijar la superficie con lija grano 150 o 180. Cuando la madera tiene un aspecto vidrioso por resina o grasa natural, hay que aplicar el mismo procedimiento.

•Antes de aplicar es necesario mezclar muy bien el producto, para conseguir uniformidad en el color.

•En la aplicación se recomienda aplicar con la brocha en el sentido de la veta. Asegurando que se ha mojado muy bien toda la superficie, especialmente en las cabezas de la madera y donde la madera ha sufrido cuarteaduras. Dejar secar 12 horas.

•La TINTA HIDRO AL EXTERIOR TH-8XXX previene de que la madera se manche de color negro, provocado por los hongos y algas que la atacan. Es conveniente como siguiente paso proteger la madera con el HI-08XX HIDROLACK TRANSPARENTE, son el conjunto de productos recomendados para garantizar una mayor vida.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. No se debe almacenar o dejar el producto expuesto a temperaturas superiores a los 60°C o menores a los 5°C.

•Aunque este es un producto base agua, durante su aplicación y secado se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje los productos al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.