

NOMBRE DEL PRODUCTO	BASICO CONCENTRADO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	CONCENTRADO DE PIGMENTOS BASE SOLVENTE	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Pastas de pigmentos especiales para pigmentar bases transparentes y entonar acabados blancos de poliuretano y productos acrílicos.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Concentrados de fácil manejo, con una solidez media a la luz, cuentan con una amplia gama de colores, transparencia y opacidad en los pigmentos. Solo recomendables para muebles de interior.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Viscosidad CF/2 a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	Según el color Según el color Según el color 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	N/A	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A	

NOTAS

•SERIE DE COLORES:

Clave	Color	Peso Específico	Viscosidad	% Sólidos
TC-0501	Blanco	1.90 a 2.10	1000 a 1200 cps	82 a 85
TC-0502	Negro	1.00 a 1.20	1100 a 1400 cps	63 a 67
TC-0503	Amarillo Oxido	1.40 a 1.60	4000 a 5000 cps	70 a 74
TC-0504	Amarillo Verdoso	1.50 a 1.70	200 a 600 cps	74 a 78
TC-0505	Amarillo Rojizo	1.40 a 1.60	500 a 900 cps	70 a 74
TC-0506	Rojo Oxido	1.40 a 1.60	1000 a 1400 cps	67 a 71
TC-0507	Rojo Fuego	1.00 a 1.20	400 a 900 cps	56 a 60
TC-0508	Naranja	1.50 a 1.70	400 a 800 cps	72 a 76
TC-0509	Azul	0.90 a 1.10	30 a 40" CD/8	50 a 54
TC-0510	Verde	0.90 a 1.10	1000 a 2400 cps	50 a 54
TC-0511	Royal Marrón	0.90 a 1.10	1000 a 2000 cps	43 a 47
TC-0512	Rojo Oxido Transp.	1.10 a 1.30	500 a 900 cps	67 a 71
TC-0513	Amarillo ox. Transp.	1.20 a 1.40	1000 a 1600 cps	67 a 71

•GUÍA DE PREPARACIÓN:

Estas pastas son recomendables para entonar hasta en un 3% sobre la parte A, los siguientes productos de tipo acrílico blancos, para obtener tonos pastel suave: LA-0021, LA-0201, NA-1004, PA-1101, UM-2201, UP-2001 y UP-2501.

También son recomendables para entonar fondos de poliuretano, transparentes y pigmentados, hasta en un 10% de las siguientes familias: N-0015/A, N-0050/A, R-0125/A, UF-0040, UF-1000, UF-1001, UF-1500, UF-3001, UF-4501, UP-1001 y UP-10XX.

También se recomiendan para pigmentar o entonar acabados de poliuretano, transparentes y pigmentados, hasta en un 25%, de las siguientes familias: T-0028/A, T-00XX/A, UB-0010, UB-1000, UB-10XX, UB-4500, UB-45XX, UB-4800, UB-48XX, UB-4901, UB-5000, UB-5001, UB-5101 y UB-5201.

También se pueden usar para preparar productos pigmentados a partir de las bases transparentes, hasta en un 25%, con excepción de los acabados de poliuretano brillantes y los productos blancos entonados, para hacer fondos y acabados mates pigmentados, siempre será mejor partir de las siguientes bases transparentes.

Clave Uso

UF-3000 Fondo de altos sólidos y fácil lijado, alto poder de llenado y mantiene el brillo
 UF-4500 Fondo de altos sólidos y rápido secado, buen poder de llenado y mantiene el brillo
 UM-5300 Acabado mate de alta tersura a 30 unidades de brillo
 UM-5600 Acabado mate de alta tersura a 60 unidades de brillo
 UP-1000 Primer de buen poder de llenado y buena nivelación.
 UP-3000 Primer de alta viscosidad, facilidad de lijado, buen llenado y rápido secado.

•No se debe mezclar con otra familia de concentrados o de tintas, úsese solo en los productos recomendados en la hoja técnica del producto final.

•Este es un producto volátil, por lo que es necesario conservarlo en su recipiente cerrado. Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado se desprenden vapores orgánicos; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.