

NOMBRE DEL PRODUCTO	COCOPAST	
DEFINICIÓN TÉCNICA	CONCENTRADO DE PIGMENTOS BASE SOLVENTE	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Pastas de pigmentos especiales para pigmentar bases transparentes y entonar acabados blancos a base de nitrocelulosa, también para preparar algunos tintes y manchas.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Concentrado de fácil manejo, muy buena humectación a la madera, una amplia gama de colores, transparencia y opacidad en los pigmentos. Solo recomendables para muebles de interior.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	Según el color Según el color Según el color 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	N/A	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A	

hoja técnica

NOTAS

•SERIE DE COLORES:

Clave	Color	Peso Específico	Viscosidad	% Sólidos
TC-0201	Blanco	1.85 a 1.93	2800 a 3800 cps	82 a 86
TC-0202	Negro	1.03 a 1.09	1000 a 2000 cps	55 a 59
TC-0203	Amarillo Ox. Transp	1.12 a 1.18	1500 a 2500 cps	65 a 69
TC-0204	Amarillo Verdoso	1.60 a 1.70	500 a 800 cps	71 a 75
TC-0205	Amarillo Oro	1.60 a 1.70	1000 a 1500 cps	73 a 77
TC-0206	Rojo Oxido	1.40 a 1.50	500 a 900 cps	65 a 69
TC-0207	Rojo Oxido Transp.	1.17 a 1.27	1500 a 2500 cps	65 a 69
TC-0208	Naranja	1.87 a 1.97	2000 a 3000 cps	77 a 81
TC-0209	Azul	1.00 a 1.10	1000 a 2000 cps	53 a 57
TC-0210	Verde	1.10 a 1.20	100 a 300 cps	55 a 60
TC-0211	Amarillo Oxido	1.35 a 1.42	100 a 300 cps	62 a 66
TC-0212	Rojo Vivo	1.10 a 1.20	2500 a 3500 cps	58 a 62
TC-0213	Royal Marrón	1.10 a 1.20	150 a 300 cps	56 a 60

•GUÍA DE PREPARACIÓN:

Estas pastas son recomendables para pigmentar las siguientes familias de productos:

LI/LN/LP/NL/NS/PN

Nitrolacas, Sayer Nitrolack, Fondo Lack, Multilack, Lacas Nitro, Sayer Nitromate, Nitromate, Nitrolaca Cristal, Nitrolaca Universal, Selladores, Sellalack, Nitrosellador Sayer Sealer. Se debe tomar en cuenta que a medida que se incrementa la proporción de TC-02XX, se afectarán los tiempos de secado y la dureza final del acabado por esta razón, se recomienda hacer entonaciones ligeras de los productos y si se requiere un alto poder cubriente, partir de las bases transparentes mencionadas como la base para sellador NS-0990 y la base para acabado NL-0990, especiales para elaborar selladores pigmentados tipo NS-1000 y Acabados pigmentados tipo NL-1000.

TM-01XX/TS-1XXX/TS-61XX Series Manchasayer

TN-00XX

Serie Tintas Nitro Sombra

TP-08XX

Serie Tintas Sayer Spray

TS-05XX

Serie Sayer Fill

Las proporciones de adición se encuentran en los boletines técnicos de las bases transparentes de cada familia.

•No se debe mezclar con otra familia de concentrados o de tintas, úsese solo en los productos recomendados en la hoja técnica del producto final.

•Este es un producto volátil, por lo que es necesario conservarlo en su recipiente cerrado. Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado se desprenden vapores orgánicos; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.