

NOMBRE DEL PRODUCTO	MANCHASAYER
---------------------	--------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	MANCHA O GLAZE A BASE DE PIGMENTOS
DILUYENTE	TS-1020
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Glaze para aplicarse sobre selladores de nitrocelulosa o fondos de poliuretano, que proporciona un aspecto envejecido y una tonalidad uniforme, marcando la porosidad e irregularidades de la superficie.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto de lento secado que permite un buen relimpiado con trapo o brocha, para obtener efectos especiales. Puede ser suministrado con pigmentos opacos o transparentes que tienen una excelente solidez a la luz.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo máximo para relimpiar Tiempo mínimo para sobre aplicar Caducidad	Según el color Según el color Según el color Líquido de color 10 a 15 Minutos 60 Minutos 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA	TRAPO
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 80 a 90 gr/m ²	DIRECTA 80 a 90 gr/m ²



NOTAS

•SERIE DE COLORES BÁSICOS:

Clave	Color	Viscosidad CF/2 Seg.	%Sólidos	Peso Específico
TM-0100	Base Transparente	23 a 27	21 a 23	0.93 a 0.97
TM-0011	Blanco	23 a 27	29 a 31	0.95 a 1.05
TM-0021	Negro	23 a 27	27 a 29	0.93 a 0.97
TM-0031	Amarillo Limón	23 a 27	30 a 32	0.95 a 1.05
TM-0032	Amarillo Cromo	23 a 27	30 a 32	0.95 a 1.05
TM-0038	Amarillo Oxido Trans.	23 a 27	22 a 24	0.93 a 0.97
TM-0039	Amarillo Ocre	23 a 27	30 a 33	0.95 a 1.05
TM-0069	Rojo Oxido Trans.	23 a 27	22 a 24	0.93 a 0.97
TM-0079	Rojo Colonial	23 a 27	30 a 33	0.95 a 1.05

•SERIE DE COLORES ESPECIALES DE MAYOR VOLUMEN:

Clave	Color	Viscosidad CF/2 Seg.	% Sólidos	Peso Específico
TM-0240	Café Rustico	19 a 23	14 a 16	0.90 a 1.00
TM-0116	Caoba	23 a 27	23 a 27	0.90 a 1.00
TM-0330	Nogal	26 a 30	23 a 25	0.90 a 1.00
TM-0126	Nogal	31 a 35	29 a 33	0.90 a 1.00
TM-0122	Caoba Chartres	24 a 28	27 a 31	0.90 a 1.00
TM-0251	Caoba oscuro	18 a 22	26 a 30	0.90 a 1.00
TM-0165	Nogal	18 a 22	21 a 25	0.90 a 1.00
TM-0332	Café	21 a 25	15 a 19	0.90 a 1.00
TM-0169	Café Rojizo	19 a 23	11 a 15	0.85 a 0.95
TM-0244	Café Claro	22 a 26	15 a 19	0.85 a 0.95
TM-0348	Cedro	31 a 35	18 a 22	0.90 a 1.00
TM-0301	Nogal	22 a 26	19 a 23	0.85 a 0.95
TM-0171	Caoba	22 a 26	18 a 22	0.85 a 0.95
TM-0170	Nogal	23 a 27	26 a 30	0.90 a 1.00
TM-0136	Café Medio	24 a 28	23 a 27	0.90 a 1.00
TM-0252	Caobilla	21 a 25	12 a 16	0.85 a 0.95
TM-0059	Early American	18 a 22	8 a 12	0.80 a 0.90

•Para bajar la intensidad de un tono se puede usar la base transparente TM-0100, para mantener la consistencia original del producto y poder manipularlo correctamente. Al preparar un tono especial, es muy recomendable usar un máximo de 4 colores básicos para llegar a la tonalidad deseada. Esto hará más fácil conseguir tonos repetibles y ajustes de color.

•**IMPORTANTE:** No se debe mezclar con otras familias de tintas. No debe utilizarse este tipo de tintas en muebles, que en su uso vayan a ser expuestos directamente a la luz del sol.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.