

NOMBRE DEL PRODUCTO	ENTONASAYER
---------------------	--------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A COLORANTES
DILUYENTE	TP-0100
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para aplicación directa a la madera de gran versatilidad de uso, transparencia y brillantes de tono. Puede usarse como igualador, pretinta, penetrante, tinta o sombra; según se requiera.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Esta tinta proporciona profundidad, transparencia, muy buena definición de veta y viveza de color. Es muy recomendable para procesos de tipo americano y europeo.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad	0.80 a 0.88 Según el color 19 a 21 Segundos Líquido de color 10 Minutos 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 60 a 90 gr/m ²

NOTAS

•PREPARACIÓN:

Para preparar una tinta TP-01XX, se usan los colores básicos de la serie TC-08XX.

TP-0100 Base Transparente 100	Partes	
TP-08XX Pasta de Color Básico	5 a 15	Partes

•SERIE DE TINTAS CONCENTRADAS:

Clave	Color
TC-0821	Negro
TC-0831	Amarillo Verdoso
TC-0835	Amarillo Rojizo
TC-0871	Rojo Fuego
TC-0875	Rojo Vino
TC-0881	Naranja
TC-0891	Azul Intenso
TC-0892	Azul Claro

•La gama siguiente constituye un amplio abanico de colores, que se encuentran siempre disponibles:

Clave	Color
TP-0133	Rustico Europeo
TP-0220	Nogal Francés
TP-0386	Arce
TP-0398	Avellana
TP-0574	Café Tennesse
TP-0368	Cedro
TP-0394	Caoba Dorado
TP-0234	Nogal Oscuro
TP-0177	Monticello
TP-0356	Miel
TP-0343	Caoba
TP-0338	Café
TP-0406	Roble
TP-0231	Caoba

•Disponible en cualquier color bajo pedido especial.

•**IMPORTANTE:** No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con la base TP-0100 para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta. En caso de ser necesario sobre aplicar con productos poliéster, se debe usar un aislante tipo R-0125/A.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.