

NOMBRE DEL PRODUCTO	TINTA SPRAY
---------------------	--------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A PIGMENTOS
DILUYENTE	TP-0800
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para aplicación directa a la madera cuando se busca uniformidad de tono, cuando se usan diferentes tipos de madera en el mueble.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Es una tinta de fácil aplicación, no remarca el rebote en ángulos y al dar doble pasada con el material. Se recomienda sobre aplicar solo con productos de nitrocelulosa o poliuretanos.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad	Según el color Según el color 19 a 23 Segundos Líquido de color 30 Minutos 2 Años
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
--------------------	----------------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 40 a 60 gr/m ²
--	---



NOTAS

•PREPARACIÓN:

Para preparar un tinta TP-08XX, se usan los colores básicos de la serie TC-02XX.

TP-0800 Base Transparente 100	Partes	
TC-02XX Pasta de Color Básico	10 a 20	Partes

•SERIE DE COLORES DIRECTOS:

Clave	Color	Viscosidad CF/2	%Sólidos	Peso Específico
TP-0801	Blanco	18 a 22 Seg	8 a 9	0.85 a 0.89
TP-0802	Negro	18 a 22 Seg	5 a 6	0.85 a 0.89
TP-0804	Amarillo Limón	18 a 22 Seg	7 a 8	0.85 a 0.89
TP-0805	Amarillo Oro	18 a 22 Seg	7 a 8	0.85 a 0.89
TP-0808	Naranja	18 a 22 Seg	7 a 8	0.85 a 0.89
TP-0809	Azul	18 a 22 Seg	5 a 6	0.85 a 0.89
TP-0811	Rojo Oxido	18 a 22 Seg	6 a 7	0.85 a 0.89

•Esta tinta se suministra en colores especiales bajo pedido. Al preparar un tono especial, es muy recomendable usar un máximo de 4 colores básicos para llegar a la tonalidad deseada. Esto hará más fácil conseguir tonos repetibles y ajustes de color.

•Es necesario agitar muy bien antes de usar para asegurar una correcta homogeneización del producto y es recomendable mezclar frecuentemente el producto durante su uso, para mantener la uniformidad de color.

•IMPORTANTE: No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con la base TP-0800 para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta. En caso de ser necesario sobre aplicar con productos poliéster, se debe usar un aislante tipo R-0125/A.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.